

### jellemző

Kétkomponensű HS percöségű festék. Időjárásálló, sárgulásmentes HS-percöségű autófesték személygépkocsik és haszongépjárművek teljes és részfényezésére, különösen magas fedőképesség és kiadósság jellemzi. Percden kevert színárnyalat ólommentesen pigmentált és megfelel az európai és amerikai előírásoknak. (VOC < 420 g / l).


kiadósság: 10,0 - 14,0 m²/l

### felhordási utasítások



#### szín

Mipa Mix-System



#### keverési arány

##### edző

Mipa 2K-HS-Härter

Mipa 2K-MS-Härter

##### súly alapján lakk : edző

--

--

##### térfogat alapján lakk : edző

2 : 1

2 : 1



#### edző

##### teljes festésnél

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40

##### rész festésnél

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

Mipa 2K-Härter MS 10



#### fazékidő

1 h Mipa 2K-Härter HS 10, MS 10

4 h Mipa 2K-Härter HS 25, MS 25

6 h Mipa 2K-Härter HS 35, MS 40




#### hígítás

0 - 5 % Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

0 - 5 % Mipa 2K-Verdünnung V 25

0 - 5 % Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



#### szórási viszkozitás

##### felső tartályos pisztoly

20 - 22 s 4 mm DIN

##### Airmix/Airless

--

#### felhordási javaslat

##### felhordás

##### edző

##### nyomás (bar)

##### fúvóka (mm)

##### spray

##### hígítás

felső tartályos  
pisztoly (magas  
nyomású technika)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

0 - 5

HVLP  
(alacsony nyomás  
technika)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

0 - 5

HVLP /  
szórónyomás


--

0,7

--

--

--



#### átszellőztetés

5 - 8 perc szórási menetek között

10 - 15 perc kabin szárítás előtt

## szárazrétegvastagság

50 - 60 µm



## száradási idő

| tárgy hőmérséklet          | porszárz     | fogható      | szerelhető      | csiszolható | átfesthető |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 20 °C                      | 55 - 65 perc | 5 - 6 h      | 12 - 24 h       | --          | --         |
| 60 °C                      | 10 - 15 perc | 25 - 30 perc | lehülés<br>után | --          | --         |
| IR-száradás<br>rövidhullám | --           | 8 perc       | --              | --          | --         |
| IR-száradás<br>középhullám | --           | 10 - 15 perc | --              | --          | --         |

## megjegyzések

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tárolás:                 | Eredeti lezárt dobozban legalább 2 évig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOC-szabályozás:         | EU-határérték a termék kategóriára B/d 420 g/l<br>Ez a termék maximum tartalmazza 420 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| feldolgozási feltételek: | +10 °C és 80 % relatív páratartalom. Biztosítani kell a megfelelő befúvó és elszívó levegőt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feldolgozási utasítások: | Hogy elkerüljük a felesleges rétegvastagságot (magas szárazanyagtartalom, HS minőség) vegye figyelembe az ajánlott szórásmenetek számát. Száradási hőmérséklet max. 60 °C. Ellenőrizze a színeket edző hozzáadása után. Egyes színek miatt előfordulhat, hogy a rendszert csak korlátozottan lehet polírozni. A kötőanyag hozzáadása hatással lehet a színekre. (Mipa Binder AC, PUR, TC, NC) Amennyiben Mipa Multit mattító anyagot használ kérjük vegye figyelembe a keverési arányokat és a feldolgozási utasításokat. (termékinformáció Mipa Multi-Mat) |