

Jellemzők

A Mipa 1K-Glasprimer tapadás-közvetítőként szolgál az üveg felületek átfestéséhez, mielőtt a Mipa 2K-Acryl- és PUR-fedőfestékeket, vagy a Mipa 2 rétegű bázislakkokat felhordanánk. Jellemzően elegendő kötési szilárdságot biztosít a tapadáshoz. A nehezebben felületkezelhető üvegfelületekre, vagy ha egyéb különösen magas követelményeknek kell megfelelni, akkor ajánlott a Mipa Glasprimert követő festékrétegnél a PU 950-25 üvegedzőt használni. Tekintse meg a Mipa PU 950-25 termékadatlapját. Általánosságban javasoljuk, hogy végezzen minden esetben próbafestést az alapfelületek különbözőségei miatt. A Mipa 1K-Glasprimer megváltoztatja az üveg polaritását és ezáltal javítja a festékréteg tapadását.

Alkalmazás: tapadasközvetítőként, szórási eljárással:

1. A Mipa 1K-Glasprimer-t vékonyan, közepes dűznivel szórjuk az üvegfelületre
2. Hagyjuk a Mipa 1K-Glasprimer-t néhány percre reagálni
3. Átfesthető 24 órán belül.
4. Átfesthető Mipa 2K-Acryl- és PUR-Decklacken anyagokkal, vagy Mipa 2 rétegű bázislakkal BC / WBC + Mipa 2K-Klarlacke-val vagy a legjobb tapadást biztosító eljárással: Átfesthető Mipa 2K-Acryl- és PUR-Decklacken anyagokkal vagy 2 rétegben Mipa 2K-Klarlacke-val a Mipa Glashärter PU 950-25 anyaggal beedzve! Tekintse meg a Mipa PU 950-25 termékinformációját!

Alkalmazás:

1. Mipa 1K-Glasprimer szivaccsal vagy ronggyal az üvegfelületre vigyük fel.
2. Mipa 1K-Glasprimer néhány percre hagyja rajta.
3. Ezután Mipa 1K-Glasprimer törölje át és hagyja megszáradni. Száradás után az átfestést 24 órán belül el kell végezni.
4. Átfesthető Mipa 2K-Acryl- és PUR-Decklacken anyaggal, vagy Mipa 2 rétegű bázislakkal BC / WBC + Mipa 2K-Klarlacke-val, vagy a legjobb tapadást biztosító eljárással: Átfesthető Mipa 2K-Acryl- és PUR-Decklacken anyagokkal, vagy 2 rétegben Mipa 2K-Klarlacke-val a Mipa Glashärter PU 950-25 anyaggal beedzve! Tekintse meg a Mipa PU 950-25 termékinformációját!


kiadósság: --

Felhordási utasítások



szín

--



keverési arány

edző

--

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

--



edző

teljes festésnél

rész festésnél


--

**fazékidő**

--

**hígítás**

használatra kész állapotban

**szórási viszkozitás**

szóró pisztoly

Airmix/Airless

(magas nyomású technika)

--

**felhordási javaslat**

felhordás

edző

nyomás (bar)

fúvóka(mm)

spray

hígítás

--


--

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1

--

**átszelőztetés**

--

**száradási idő**

tárgy

hőmérséklet.

porszár

fogható

szerelhető

csiszolható

átfesthető

--

--

--

--

--

--

megjegyzések**tárolás:**

Eredeti lezárt dobozban legalább 2 évig.

VOC- szabályozás:

--

Feldolgozási feltételek:

+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.

Feldolgozási utasítások:

Mipa 1K-Glasprimer reagál a légnedveséggel, ezért az edényeket azonnal zárjuk le az anyag kivétele után. A permet belélegzését kerülni kell! Festés előtt egyértelműen meg kell határozni az üveg festhető felületét, (Pl. mérőeszközzel, hogy az üveg mely oldala volt önfüldőztetve) mert az önfüldőztetett felület nem felületkezelhető!