

Jellemzők


A Mipa 1K-Fast-Filler egy savas 1-komponensű javító töltőanyag, amely kiváló töltőerőt biztosít az autóipar számára. Alkalmazható csiszolt, régi 2K-festékre, alapozókra és közvetlenül acélra, alumíniumra és cink felületre. Ez a termék időtakarékos és gyorsan szárad. Kromáttól és ólmtól mentes. Gyors és könnyen csiszolható. Ne alkalmazza régi, hőre lágyuló bevonatokra.

Kiadósság: 5-7 m²/l

felhordási utasítások



szín
szürke



keverési arány
edző

súly alapján lakk : edző

térfogat alapján lakk : edző

--

--

--



edző
teljes festésnél

rész festésnél

--

--



fazékidő


--



hígítás

50 - 70 % Mipa 2K-Verdünnung V 25

50 - 70 % Mipa Verdünnung UN/UN21



fújási viszkozitás

fújó pisztoly

Airmix/Airless

18 - 22 s 4 mm DIN

--



felhordási javaslat

felhordás

edző

nyomás
(bar)

fúvóka
(mm)

spray

hígítás

fújó pisztoly
(magas nyomású
technika)


--

1,6-2

1,3-1,8

2-3

50-70



átszellőztetés

5-8 perc rétegek között

10-15 perc szárítás előtt

**száradási idő**tárgy
hőmérséklet.

20 °C

porszáraz

15 perc

fogható

--

szerelhető

--

csiszolható

45 perc

átfesthető

megjegyzések**tárolás:**

Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.

VOC- szabályozás:

EU határérték a termékre (B / c kategória): 780 g / IEz a termék max. 780 g / l VOC.

Feldolgozási feltételek:

+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Ne használja a hőre lágyuló felületeken. Távolítsa el a régi festékeket és alapozó bevonatokat. Ne alkalmazza poliészter alapú anyagokra. Felület csiszolt legyen. A horganyzott felületeket előkezelní kell (Mipa Zinkreiniger).