

jellemzői

2K Poliuretán nedves a nedvesben töltő gyorsan, kb 15 percen belül átfényezhető anélkül, hogy veszítene a fényéből. Speciálisan a személygépkocsi javítás területre fejlesztve. Haszongépjárműveken és ipari felhasználásra is alkalmas, mint pl: szendvicspanelek, vezetőfülke, gépek stb. Gyorsan átfesthető, kiváló fénymegtartással rendelkezik. Száradás után 15 perccel a por eltávolítható a felületről. Nagyon jó felhordási- és szórási köd felvételi tulajdonsággal rendelkezik a szélek lefedésénél. Alkalmazható acélra és vasra.

kiadósság: 15,0 - 15,5 m²/l (20 µm TSD)


felhordási utasítások



szín

világos szürke (kb. RAL 7047)

sötétszürke (kb. RAL 7024)



keverési arány

edző

Mipa 2K-Härter H 10

Mipa 2K-MS-Härter MS 10 / 25

súly alapján lakk : edző

--

--

térfogat alapján lakk : edző

5 : 1

5 : 1



edző

teljes festésnél

Mipa 2K-MS-Härter MS 25

--

rész festésnél

Mipa 2K-Härter H 10

Mipa 2K-MS-Härter MS 10



fázekidő

4 h Mipa 2K-Härter H 10


4 h Mipa 2K-MS-Härter MS 10

5 h Mipa 2K-MS-Härter MS 25



hígítás

20 - 25 % Mipa 2K-Verdünnung V 25



szórási viszkozitás

felső tartályos pisztoly

18 - 22 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

felhordási javaslat

felhordás

edző

nyomás (bar)

fúvóka (mm)

spray

hígítás

felső tartályos
pisztoly (magas
nyomású technika)

--

1,6 - 2

1,3 - 1,5

1 - 2

20 - 25

HVLP
(alacsony nyomású
technika)

--

1,6 - 2

1,3 - 1,5

1 - 2

20 - 25

HVLP/
Düseninnendruck


--

0,7

--

--

--



átszellőztetés

5 - 8 min szórások között

10 - 15 min kabin-szárítás előtt

Version: d 0716

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika állásának és a termkeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. Az adatok nem kötelező jellegűek és azokat nem szavatoljuk. Ügyelni kell a Biztonsági adatlapokra és a csomagoláson lévő figyelmeztetésre. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

szárazrétegvastagság

20 - 30 µm



száradási idő

tárgy hőmérséklet	porszáraz	fogható	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C H 10 / MS 10	5 - 10 min	2 h	--	--	15 - 20 min
60 °C H 10 / MS 10	5 min	25 min	--	--	5 - 10 min
20 °C MS 25	10 - 15 min	2,5 h	--	--	25 - 35 min
60 °C MS 25	10 min	30 min	--	--	10 - 15 min

megjegyzés

tárolás:	Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig
VOC-szabályozás:	EU-határérték a termék kategóriára B/c 540 g/l Ez a termék maximum tartalmazza. 540 g/l
feldolgozási feltételek:	+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Biztosítani kell a megfelelő befúvó és elszívó levegőt.
feldolgozási utasítások:	A felületnek tisztának, száraznak és zsírtalannak kell lennie. Alumínium- és cinkalapoknál Mipa Aktivprimer anyagot, mint tapadásközvetítő-anyagot használjuk.