

### Jellemzők

A Mipa BC-Kétrétegű-Bázislakk oldószer alapú kétrétegű alapbevonat járművek, motorkerékpárok és haszongépjárművek teljes vagy részleges fényezésére.

Mipa 2K lakkokkal történő bevonat esetén időjárásálló, magASFényű fedőréteget eredményez. Minden szín ólom- és kromátmentes pigmentből áll.


Kiadóság: 7,0 – 9,0 m<sup>2</sup>/l

### Felhordási utasítások



#### Szín

Mipa Mix-Rendszer



#### Keverési arány

Edző

Tömegre (termék : edző)

Térfogatra (termék: edző)

–

–

–



#### Edző

teljes fényezésre

részleges fényezésre

–

–



#### Fazékidő

–




#### Hígító

2 : 1 térfogatarányosan Mipa BC-Hígító normállal

2 : 1 térfogatarányosan Mipa BC-Hígító lassúval

### Szórás viszkozitás



Mipa

A szórás viszkozitás növelése érdekében, pl. magasabb feldolgozási hőmérséklet esetén használható a Mipa BC-Additiv VDG-HV (lásd a Mipa BC-Additiv VDG-HV műszaki adatlapját) a „BC-VDG” helyett (= BC-hígító és a BC-készítmények).

Felsőtartályos szorópisztoly

Airmix / Airless


16 – 18 s 4 mm DIN

–



## Felhordási mód

| Felhordási mód                             | Edző | Nyomás (bar) | Fúvóka (mm) | Rétegszám | Hígítás |
|--------------------------------------------|------|--------------|-------------|-----------|---------|
| felső tartályos pisztoly<br>(magas nyomás) | –    | 2 – 2,5      | 1,2 – 1,3   | 2 – 3     | –       |
| HVLP<br>(alacsony nyomás)                  | –    | 2 – 2,2      | 1,2 – 1,3   | 2 – 3     | –       |
| HVLP<br>(belső fúvóka nyomás)              | –    | 0,7          | –           | –         | –       |



## Szellőztetés

2 – 5 perc a rétegek között

## Száraz rétegvastagság

15 - 20 qm



## Száradási idő

| Tárgyhőmérséklet | Porszár | Érintésre száraz | Szerelhető | Csiszolható | Átvonható    |
|------------------|---------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 20°C             | –       | –                | –          | –           | 10 – 15 perc |

## Megjegyzés

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tárolhatóság:</b>             | Eredeti bontatlan edényben legalább 2 évig.                                                    |
| <b>VOC szabályozás:</b>          | Ez a termék több, mint 420 g/l VOC-t tartalmaz.                                                |
| <b>Felhasználási feltételek:</b> | Minimum +10°C, maximum 80 % relatív páratartalom.<br>Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. |

### Felhasználási utasítások:

Csak akkor tegyen keverőfejet, ha szükséges. Minden használat előtt alaposan keverje fel a színt.

#### Feldolgozás:

Használat előtt alaposan keverje meg a Mipa BC-Lakk terméket. Használat előtt ellenőrizze a színt. Nem alkalmas régi hőre lágyuló festékekre!

Vigyen fel egyenletesen 2-3 réteg Mipa BC-Lakk-ot az alábbiak szerint:

Minden réteget félig nedvesen és folyamatosan hordjon fel. Vegye figyelembe a szellőztetési időket az egyes rétegek között, és hagyjon minden egyes réteget mattulásig száradni.

Version: h 0119

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkorai tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

Ne alkalmazza túl nedvesen (a foltok elkerülése érdekében, ha effekt színeket alkalmaz.) Foltosodás esetében hagyja, hogy a réteg megszáradjon, és fújjon egy egyenletes ködréteget magasabb távolságról a festendő tárgytól. Ennek során az effekt pigmentek homogénabban elterjednek és a foltosság eltávolítható. Vigyázzon, ne használjon túl sok szórási ködöt, mivel az hibákhoz és esetleges színeltéréshez vezethet!

Melléfényezés:

A metál és effekt színek melléfényezéséhez javasoljuk a Mipa BC 000 használatát. A Mipa BC 000-t keverjük össze a Mipa BC-Hígítóval (keverési arány: 2:1, térfogatarányosan) a szórásra kész oldatot nedves, folyó réteggént felvisszük a melléfényezési zónára vagy az egész festendő felületre. Közvetlenül ezután a tényleges BC szín melléfújással kerül felhasználásra. A még mindig nedves BC 000 előréteg megelőzi az egyenetlen átfedés képződését a melléfényezési zónákban.

3 rétegű bevonat (réteg 1 + réteg + 2 réteg + lakk réteg):

Az első réteghez szükséges Mipa-Edzőt adni, hogy javítsa a köztes száradást.

A festési folyamat a következő:

Első réteg = Mipa BC-Bázislakk (alapbevonat) + Mipa 2K-Edző H 10 vagy Mipa 2K-MS-Edző MS 10, keverési arány 10:1 tömeg- vagy térfogatarányosan, majd hígítás 40-50%-ban Mipa BC-Hígító-val

Köztes szellőztetés: legalább 5-10 perc szobahőmérsékleten

A második réteg általában edző nélkül is alkalmazható. A végső szellőztetési idő legalább 20 perc legyen szobahőmérsékleten, a lakkréteg felhordása előtt.

Gyengén fedő színek alkalmazása:

A BC színek, amelyeknek összetételük miatt alacsonyabb a fedőképességük, például: fényes fehér színek, hajlamosabbak a magasabb réteg építésére. Ez késedelmes száradást és a lakkréteg tapadási problémáját eredményezheti. Ezért óvintézkedésként javasoljuk edző hozzáadását a bázisbevonat rétegeihez, az alábbiak szerint:

Mipa BC-Bázislakk + Mipa 2K-Edző H 10 vagy Mipa 2K-MS-Edző MS 10, keverési arány 10:1 tömeg- vagy térfogatarányosan, majd hígítás 40-50%-ban Mipa BC-Hígító-val.  
A végső szellőztetési idő lakkozás előtt legalább 20 perc legyen szobahőmérsékleten.

Mipa Vicrom-ot tartalmazó színek alkalmazása:

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a Mipa Vicrom nagyon finom pigmenttel rendelkezik, a felületet szükséges előkészíteni a látható csiszolási nyomok megelőzésére:

1. végső csiszolás nagyon finom nedves csiszolópapírral P 800 - 1000 vagy száraz csiszolópapírral P 1200 - 1500
2. előzetesen egyenletes zárt réteget kell felhordani Mipa BC 000-val, utána körülbelül 5-10 perc szellőztetési időt kell tartani szobahőmérsékleten, BC fedőfesték felhordása előtt. Alternatívaként lehetséges közbenső réteggént 2K lakkot felhordani a Mipa BC 000 helyett. Ebben az esetben csak le kell fedni egy zárt melléfújó réteggel, amely átfesthető rövid száradási idő után (porszáraz).

Lakkréteg alkalmazás:

A Mipa BC-Kétrétegű-Bázislakk az összes Mipa 2K-Lakkal átvonható. Mikor Mipa 2K-HS-Lakkot (magas szárazanyag tartalom) használunk kérjük vegye figyelembe a következő megjegyzést:

Vigye fel az első vékony, zárt réteget. Ha túl nedvesen alkalmazza, nedvességi probléma léphet fel, amely gyenge töltési tulajdonsághoz vezet. Körülbelül 3-5 perc szellőztetési idő után felhordhatja a második, utolsó melléfújó réteget.

Version: h 0119

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmazhatóságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

---

Egyrétegű bevonat beltéri használatra (pl. motortér):

Az edzővel történő keresztkötés jelentősen megnöveli a mechanikai és kémiai tulajdonságait a Mipa BC Kétrétegű-Bázislakknak. Ezért ez a bevonatot felhasználható lakkozás nélkül a motortérben.

A következőket keverési arányokat javasoljuk:

Mipa BC-Bázislakk + Mipa 2K-Edző H 10 vagy Mipa 2K-MS-Edző MS 10;  
keverési arány a fél-fényes bevonat eléréséhez:

térfogatarányosan: 2 : 1 (festék: edző), utána hígítás 30–40%-ban Mipa BC-Hígítóval

Mipa BC-Bázislakk + Mipa 2K-Edző H 10 vagy Mipa 2K-MS-Edző MS 10;  
keverési arány a selyemmatt bevonat eléréséhez:

térfogatarányosan: 5 : 1 (festék: edző), utána hígítás 30–40%-ban Mipa BC-Hígítóval

Megjegyzés: Mivel a fényességi szint erősen függ a használt színtől, javasoljuk teszt alkalmazását a tényleges fényességi szint felméréséhez.

Fazékidő: 2 - 3 óra, 20°C-on