

DuoCryl Compact

Műszaki Információ

Jellemzők: gyorsan száradó, kétkomponensű poliakrilgyanta alapú lakk, nagyon jó fényállósággal, jó töltőerővel és csiszolhatósággal.

Tökéletes eredmény csak az alábbi utasítások betartásával érhető el.

Alkalmazási terület: bútoriparban és belsőépítészetben használatos faanyagok ellenálló fényezéséhez.

Felületek: száraz, tiszta, gyantamentes fa; pácolt fa esetén tökéletesen száraz és tiszta felületek. Az aljzatnak szilárdnak kell lennie. Alkalmas fehérített fákhoz is.

Edző: **DuoCryl Härter**

Keverési arány: 10 rész lakk : 1 rész edző súly vagy térfogat alapján

Fazékidő: max. 24 óra 20°C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett.

A fazékidő túllépése felületi hibákat okozhat.

Figyelem: a magasabb anyag- és környezeti hőmérséklet csökkenti a fazékidőt.

Felhasználás: a **DuoCryl Compact** felhordása szórással történik (levegő, Airless, Airmix).

Alkalmazás:	Airless	Airmix	felsőtartályos szórópisztoly
Szórási nyomás:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Levegőnyomás:	----	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,5 bar
Fúvóka mérete:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm
Viszkózitás:	kb. 25 s/4 mm	kb. 25 s/4 mm	kb. 25 s/4 mm

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében. Az alkalmazási hőmérséklet nem eshet +18°C alá; ez az alapfelületre is vonatkozik.

Hígítás: a **DuoCryl Härterrel** bekevert **DuoCryl Compact** szórásra kész vegyület. A felhasználási módtól és igénytől függően **DD-Verdünnung Nr. 20** hígítóval hígítható.

Száradás- késleltetőként alkalmazza a **DD-Verdünnung Nr. 25** hígítót (max. 5%-ban).

Kiadósság: felhordott mennyiség: kb. 100-120 g/m²
kb. 8-10 m²/l rétegenként a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően

Száradási idő: az alkalmazási módtól és a felhordott mennyiségtől függően szobahőmérsékleten (20°C/65% relatív páratartalom):
- érintésszáraz kb. 30 perc elteltével
- csiszolható és átvonható kb. 2 óra elteltével

DuoCryl Compact

Műszaki Információ

Fényességi fok:	34 = selyemmatt, 45 = matt
Alapozó és fedő:	a DuoCryl Compact alapozóként és fedőlakkként is használható. Nagyobb igénybevétel esetén egy köztes csiszolás után felhordható egy harmadik réteg DuoCryl Compact .
Eszköztisztítás:	Waschlöser Nr. 52 és PUG Pinsel- u. Gerätereiniger (ecset- és eszköztisztító)
Tárolhatóság:	a DuoCryl Compact eredeti bontatlan csomagolásban legalább 3 évig tárolható, az edző legalább 2 évig.
Speciális megjegyzések:	a DuoCryl Compact-tal bevont felületek ugyan rövid idő után szárazak és egymásra rakhatóak, a szükséges vegyi és mechanikai ellenállás csak 5-7 nap kötési idő után érhető el (20°C-on/65% relatív páratartalom mellett). A következő szerint tesztelve: DIN 53160-1/-2: nyál- és izzadságállóság. DIN 68861-1 (Viselkedés kémiai hatásoknál): 1B igénybevételi besorolás
Kérjük vegye figyelembe:	A termék, valamint a jelen adatlapban lévő információk megfelelnek a jelenleg alkalmazható technikai feltételeknek. Az alkalmazástechnológiára vonatkozó szóbeli és írásbeli ajánlásaink, amelyeket legjobb tudásunk szerint tapasztalataink alapján adunk, kötelezettség nélküliek és nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy az adásvételi szerződésből eredő másodlagos kötelmet. Nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az adott aljzat és termékeink rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. Kétség esetén az alkalmasságot és a felhasználási mennyiségeket mintaterület kialakításával kell ellenőrizni. Amennyiben termékeinkhez harmadik fél termékeit keverik, vagy harmadik fél termékeivel együtt dolgozzák fel, nem tudjuk garantálni a felületkezelés tökéletes kimenetelét. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.

Ezzel az adatlappal minden korábbi verzió érvényét veszti.

Állapot: 2019/12