

EIKO

Műszaki Információ

Jellemzők: olajjal módosított, telített poliészter (alkid) alapú egykomponensű SH lakk karbamidgyantákkal kombinálva.
Tökéletes eredmény csak az alábbi utasítások betartásával érhető el.

Alkalmazási terület: bútoriparban és belsőépítészetben használatos faanyagok hatékony fényezéséhez.

Felületek: száraz, tiszta, gyantamentes fa; pácolt fa esetén tökéletesen száraz és tiszta felületek.

Felhasználás: az **EIKO** felhordása szórással történik (levegő, Airless, Airmix).

Alkalmazás:	Airless	Airmix	felsőtartályos szórópisztoly
Szórási nyomás:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Levegőnyomás:	----	1,5 - 2,0 bar	2,5 - 3,5 bar
Fúvóka mérete:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében. Hengerlésre és ecsetelésre nem alkalmas. Az öntőgépen történő feldolgozásnál ennek megfelelően kell beállítani.

Hígítás: az **EIKO** szórási viszkozításra van beállítva. A felhasználási módtól és igénytől függően **Verdünnung Nr. 2** hígítóval hígítható. Száradás-késleltetőként magas páratartalom és magas hőmérséklet esetén alkalmazza a **Verdünnung Nr. 3** terméket.

Kiadósság: felhordott mennyiség: 120-140 ml/m²
7-8 m²/l rétegenként a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően

Száradási idő: az alkalmazási módtól és a felhordott mennyiségtől függően szobahőmérsékleten (20°C/65% relatív páratartalom):
- érintésszáraz kb. 30 perc elteltével
- csiszolható és átvonható 1-2 óra elteltével

Fényességi fok: 1 = fényes, 3 = selyemfényes, 34 = selyemmatt, 4 = félmatt, 45 = matt, 5 = mélymatt

Alapozó és fedő: az **EIKO** alapozóként és fedőlakkként is használható. Nincs szükség speciális alapozó felvitelére. Nagyobb igénybevétel esetén javasoljuk egy harmadik réteg **EIKO** felhordását köztes csiszolás után.
Az **EIKO tiefmatt** csak fedőfestékként használható, emiatt mindig magasabb fényességi fokkal (1-45) kell alapozni. Erősen „átvérző” összetevőket tartalmazó egzotikus fák esetében szükségszerű 2 komponensű lakkal szigetelni, illetve a teljes lakkozást DD- vagy PU-lakkal kell elvégezni.

EIKO

Műszaki Információ

Eszköztisztítás:	Waschlöser Nr. 52 és PUG Pinsel- u. Gerätereiniger (ecset- és eszköztisztító)
Tárolhatóság:	az EIKO eredeti bontatlan csomagolásban 20 hónapig tárolható. Többszöri kinyitás és részleges kivételek esetén a viszkozitás növekedhet.
Speciális megjegyzések:	az EIKO maximum 10%-ig színezhető RoCryl Color Farbpasten pasztáinkkal (áttetszőtől az enyhén fedőig). A következő szerint tesztelve: DIN 53160-1/-2: nyál- és izzadságállóság DIN EN 71-3: Gyermekek játékok biztonsága (nehézfém-migráció)
Kérjük vegye figyelembe:	A termék, valamint a jelen adatlapban lévő információk megfelelnek a jelenleg alkalmazható technikai feltételeknek. Az alkalmazástechnológiára vonatkozó szóbeli és írásbeli ajánlásaink, amelyeket legjobb tudásunk szerint tapasztalataink alapján adunk, kötelezettség nélküliek és nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy az adásvételi szerződésből eredő másodlagos kötelmet. Nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az adott aljzat és termékeink rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. Kétség esetén az alkalmasságot és a felhasználási mennyiségeket mintaterület kialakításával kell ellenőrizni. Amennyiben termékeinkhez harmadik fél termékeit keverik, vagy harmadik fél termékeivel együtt dolgozzák fel, nem tudjuk garantálni a felületkezelés tökéletes kimenetelét. Az általános szerződési feltételeink érvényesek. Ezzel az adatlappal minden korábbi verzió érvényét veszti. Állapot: 2021/04