

HENECRYL 1K Aqua Color

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, pigmentált, vízzel hígítható, akrilát és poliuretán alapú térhálósodó fedőlakk
HENECRYL 1K Aqua nagyon jó fedőképességű, nagy töltőképességű, jól terülő fedőlakk és
emellet jól csiszolható, az éleken is jó állékonyosságú.

MDF

HENECRYL 1K Aqua Color kifejezetten MDF-lapokhoz fedőlakknak fejlesztették ki, de
alkalmas fóliázott forgácslapok bevonására is.

Nyitott pórusú fafajok.

Színes alapozó- és fedőlakként, nyitott pórusú fafajok esetén (tölgy, kőris) síma, karcálló és puha
tapintású, szép rajzolatú bevonat készíthető.

MŰSZAKI ADATOK	INTERNE PRÜFUNG
Kémiai ellenálló képesség ÖNORM A 1605-12 bzw. ÖNORM EN 12720 követelményszta: 1C Követelményszta: 1B, átlakozva HENEPUR Sun Blocker Accent	
Karcállóság ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4 követelményszta 4E (>0,5N) követelményszta 4E (>1,0N): átlakozva HENEPUR Sun Blocker Accent	
SPIELZEUGLACKIERUNG	
Nyál- és izzadságállóság	ÖNORM S 1555

FELHASZNÁLÁS

Minden MDF-felületre a belsőépítészetben és a bútortiparban.

Nyitott pórusú faanyagok: tölgy kőris

Alkalmaz olyan fa tárgyak lakkozására is, melyek esetenként élelmiszerekkel érintkezésbe kerülhetnek.

MŰSZAKI ADATOK	
Viszkozitás:	120s ± 10 DIN 4mm/20°C fehér esetén
Szín:	minden RAL-, Sikken- és egyedi szín
Sűrűség:	1,04-1,2 g/cm³ színtől függően
Fényszám:	selyemmatt
pH-érték	8,0 +0,3
min. feldolg. hőm.	15°C alatt a filmképződés és a megfelelő kikeményedés nem lehetséges

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

FELHASZNÁLÁS

Felület előkészítés

MDF-rendszer esetén kérjük vegye figyelembe feldolgozás javaslatunkat: " MDF színes lakkozása vizes bázisú anyagokkal" illetve a „ Tölgy és kőris nyitott pórusú színes lakkozása 1K HENECRYL lakkokkal".

Feldolgozás

Hígítás:	feldolgozásra kész állapotban szállítva; nyitott pórusú lakkozásnál max. 5-10% vízzel hígítható	
Szórási viszkozitás:	feldolgozásra készen szállítva	
Felhordás:	poharas pisztoly:	1,7-2,0 mm fúvóka, levegő nyomás 3-4bar
	Airless/Airmix:	0,23-0,28 mm fúvóka
		anyagnyomás: 90-110bar
		porlasztás: 1,5-2,0 bar
Felhordási mennyiség:	150-200g/m ² alapozás nyitott pórusú lakkozásnál 100-130g/m ² fedőlakkozásnál	
Száradás:	függ a felhordási mennyiségtől, a felülettől és a száradási feltételektől	
	porszáraz:	kb. 50 perc szobahőmérsékleten
	fogható:	1,5 óra múlva
	csiszolható:	2-4 óra
	rakásolható:	24 óra
Átlakkozható:	überlackierbar mit HENECRYL 1K Aqua Color ; mit HENEPUR Sun Blocker Accent nach Trocknung über Nacht. Generell muss mit leichtem Zwischenschliff gearbeitet werden.	
VOC-előírások	EU-határértéka termékre (Kat. A/e): 130 g/l Ez a termék max 75g/l VOC-t tartalmaz	

Felépítés:

Javaslat MDF-re

Előalapozás

1x HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss MDF-élekre és marásokra

Száradás éjszaka szobahőmérsékleten, majd finom csiszolás P240

2x HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss közbenső csiszolás nélkül

Száradás éjszaka, közbenső csiszolás 240-320

1x HENECRYL 1K Aqua Color vagy HENELUX Aqua Color (10:1 mit Teil HENECAT Aqua Härter 657)

Fokozott igénybevétel esetén:

Száradás éjszaka szobahőmérsékleten, majd finom csiszolás P320

1x HENEPUR Sun Blocker Accent

Nyitott pórusú lakkozás, egyéb színek

2x HENECRYL 1K Aqua Color Farbton

Figyelem: a fehér és a pasztell színek esetleges elszíneződésének elkerülése érdekében - magasabb anyagtartalmú fafajok, mint pl. tölgy, kőris esetén - HENELUX 2K Aqua Color részesítendő előnyben..

Tárolhatóság:	52 hét eredeti zárt csomagolásban, +15 és 25°C között
---------------	---

FONTOS TUDNIVALÓK

- ❖ Fagyveszélyes
- ❖ Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni..
- ❖ Figelem: felhasználás előtt a színt ellenőrizni
- ❖ Oldószerrel nem kerülhet érintkezésbe..
- ❖ A munkaeszközöket a használat után vezetékes vízzel gondosan meg kell tisztítani.A rászáradt lakkmaradékotAqua Reiniger-rel kell eltávolítani.
- ❖ Vizes és oldószeres rendszerek azonos készülékkel történő feldolgozása során az Aqua Umnetzer-t kell használni.
- ❖ Szíta használata ajánlatos az esetleg már rászáradt lakkmaradék eltávolítása érdekében.
- ❖ A tároló edényt mindig gondosan zárva kell tartani.

08.17/RS