

HENECRYL Aqua Füllgrund weiß

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes bázisú, pigmentált, akrilát diszperziós 1K-alapozó nagyon jó töltőképességgel, csiszolhatósággal és szigetelő hatással.

ALKALMAZÁS

Henecryl Aqua Füllgrund weiß zárt pórusú felületek alapozására alkalmas. Hordozó felületként megfelelnek a kezeletlen MDF-lapok, valamint az alapozó- illetve lakkfóliával bevon forgácslapok, MDF-lapok is.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	akrilát diszperzió
Sűrűség:	kb. 1,45g/cm ³ 20°C-on
Szín:	fehér
fényszám:	--
Szállítási viszkozitás:	tixotrop

FELDOLGOZÁS

Felület előkészítés: facsiszolás P120-180

Verarbeitung:

Feldolgozási körülmények:	+15 und 25°C között
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly)
Felhordási mennyiség:	100 - 120 g/m ² rétegenként
Feldolgozási viszkozitás:	Airmix / Airless: 30 - 50" DIN 4 poharas pisztoly: 30 - 50" DIN 4
Hígítás:	szükség esetén kézmeleg vízzel hígítható

Száradás:	porszáraz kb. 60 perc után, fogható kb. 90 perc után
	csiszolható kb. 2 óra múlva 20°C
VOC-előírás	EU-határérték a termékre (Kat. A/i): 140g/l (2010) Ez a termék max. 80g/l VOC-t tartalmaz

Tárolhatóság:	104 hét eredeti zárt csomagolásban, +15 és 25°C között
Csomagolás:	25 L

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

FONTOS TUDNIVALÓK

- ❖ Tapadási problémák elkerülése érdekében a lakkozott felületeket közvetlenül az újabb lakkozás előtt kell csiszolni majd rögtön lelakkozni.
- ❖ Nem alkalmas asztalos bútorlapok, jelentősen dagadó/zsugorodó furnérok és nagy keresztmetszetű tömör faanyagok bevonására. Nem alkalmas továbbá tömör fából készült éllezárók lakkozására, melyek szintén jelentősen mozognak és repedésre hajlamosak.
- ❖ A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérések a lakk tulajdonságainak megváltozás és lakkozási hibákat eredményezhetnek.
- ❖ A lakkot nem szabad 15°C alatti terem- illetve tárgyhőmérséklet alatt felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK MDF-LAPOK LAKKOZÁSÁHOZ

- ❖ A felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és viasz/zsírmentesnek, valamint pormentesnek kell lenni.
- ❖ MDF-lap vásárlása esetén ügyelni kell a jó minőségre és nagy sűrűsége. (pl. 19 mm-es lap esetén min. 700g/m³).
- ❖ Arra is kell ügyelni a kifogástalan marási minőség érdekében, hogy a szerszám kellően éles legyen.