

MŰSZAKI ADATLAP

HENECRYL Aqua Fugenkitt

TERMÉKLEÍRÁS

Vízbázisú, alacsony károsanyag-tartalmú kötőanyag facsiszolatporhoz, magas szárazanyag-tartalommal, valamint kiváló kötő- és tapadóképességgel.

A **HENECRYL Aqua Fugenkitt** könnyen felhordható, semleges szagú és jó póruskitöltő.

ALKALMAZÁS

A facsiszolatporral összekevert anyag beltéri parketták és egyéb fafelületek fugáinak kitöltésére szolgál és kiválóan felhordható spaklival.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	akril-poliuretán
Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm ³ 20°C-nál
Színárnyalat:	színtelen
Szállítási viszkozitás:	tixotróp

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A tömör vagy furnérozott fa- illetve parkettapadlónak szakszerűen előkezeltnak (pormentesnek és száraznak) és elválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Adott esetben több csiszolási lépésben kell előkészíteni, a finomcsiszolást 100-120 szemcsemérettel kell elvégezni.
Feldolgozási feltételek:	felhordás +15 és 25°C közötti hőmérsékleten
Felhordás:	spakli (műanyag vagy rozsdamentes nemesacél)
Felépítés:	Kb. 10 % facsiszolatporral sűrű, spaklival felhordható pasztává kell keverni. A kapott masszát két rétegben, bőségesen kell a hézagokba bedolgozni. A nagyobb mélyedéseket előzetesen ki kell tölteni. Száradás után gondos csiszolást kell végezni.
Felhordási mennyiség:	40 - 80 g/m ² a fuga/hézag nagyságától függően
Hígítás:	feldolgozásra kész
Száradás:	30 - 40 perc. Huzatmentes szellőzést kell biztosítani. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet késlelteti a száradást.
Munkaeszközök tisztítása:	a szerszámokat használat után csapvízzel kell tisztítani.

TÁROLHATÓSÁG

Fugakitt:	2 év eredeti zárt kiszerezésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten
-----------	---

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a beszerelésre, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Fagytól védeni kell.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- A csiszolatpornak, amellyel a **HENECRYL Aqua Fugenkitt** terméket össze kell keverni, 100-as szemcseméretűnek, viasz- és lakkmentesnek kell lennie.
- A csiszolatpor hozzáadása után megnövekedhet a viszkozitás. Ez további **HENECRYL Aqua Fugenkitt** hozzáadásával korrigálható.
- A túlságosan elhígított anyag megereszkedést eredményez a fugában.
- A tárolóedényeket mindig szorosan le kell zárni és védeni a levegő bejutásától.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

06.20/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.