

MŰSZAKI ADATLAP

HENECRYL Aqua Natureffekt

TERMÉKLEÍRÁS

Vízbázisú, többretegű lakk természetes megjelenésű fafelületekhez, amely egy- és kétkomponensűként egyaránt alkalmazható.

Jellegzetessége a magas matt hatás, amely a lakkozott felületeknek a frissen csiszolt fa benyomását kölcsönzi, viasszerűen puha felülettel.

A **HENECRYL Aqua Natureffekt** könnyű feldolgozhatóságával, jó rétegtartó képességével, valamint a fa erezetét, pórusszerkezetét elegánsan kiemelő hatásával (pórusrajzolattal) tűnik ki.

ALKALMAZÁS

Alkalmas minden bútorigari és belsőépítészeti lakkozási munkához.

Hidrogén-peroxiddal fehérített felületek lakkozására is alkalmazható. Élelmiszerekkel való alkalmi érintkezés esetén nem várható jelentős minőségromlás vagy kedvezőtlen hatás.

A **HENECRYL Aqua Natureffekt** egykomponensűként, illetve a **HENECAT Aqua Härter 660** edző hozzáadásával kétkomponensűként is használható. Edző hozzáadásával nagyobb vegyszerállóságú, karcállóbb felületek hozhatók létre.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	akrilát-kopolimer-diszperzió
Sűrűség:	1,00 - 1,08 g/cm ³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	tompamatt
Szállítási viszkozitás:	kb. 60 s DIN 4mm 20°C-nál
VOC:	EU határérték erre a termékre (A/e kategória): 130 g/l Ez a termék legfeljebb 100 g/l VOC tartalmú.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	Az aljzatnak szakszerűen előkezeltnak (pormentesnek és száraznak) és leválasztószerektől (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Túl durva csiszolás esetén fokozódik a felületi rostok felbolyhosodásának kockázata. Durva pórusú fák: 120 - 180-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse.			
Feldolgozási feltételek:	+15 és 25°C között			
Felhordás:	Ecsettel			
	Szórás:	Airless	Airmix	Szórópisztoly
	fúvókaméret (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,7 - 2,0
	szórónyomás (bar):	90 - 110	90 - 110	–
	levegőnyomás (bar):	–	1,5 - 2,0	3,0 - 4,0

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Felhordási mennyiség:	80 - 100 g/m ² alapozóként 80 - 100 g/m ² fedőbevonatként
Keverési arány:	HENECRYL Aqua Natureffekt : HENECAT Aqua Härter 660 100 : 1 tömeg vagy térfogat szerint
Fazékidő:	7 nap 20°C-on. Ezt követően 1:1 arányban frissen edzett anyaggal bekeverhető. A feldolgozási idő további meghosszabbítása azonban nem lehetséges.
Hígítás:	feldolgozásra kész
Száradás:	a hőmérséklet és a felhordott anyagmennyiség függvényében 2-3 óra elteltével csiszolható.
Munkaeszközök tisztítása:	a szerszámok használat után csapvízzel tisztíthatóak. A beszáradt lakkmaradványok Aqua Umnetzer vagy HENEVISK Aceton anyaggal távolíthatók el.

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten
Edző:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Fagytól védeni kell.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni, majd az edzőt gondosan belekeverni.
- Vízbázisú és oldószeres lakkok egyazon berendezésben történő használata esetén **Aqua Umnetzer** alkalmazása szükséges.
- A tárolóedényt mindig szorosan le kell zárni és védeni a levegő bejutásától.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

11.24/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.