

MŰSZAKI ADATLAP

HENECRYL Aqua Parkett Plus

TERMÉKLEÍRÁS

Átlátszó, vízbázisú, NMP-mentes poliuretán-akrilát diszperzió nagyon magas tartóssággal, valamint kiváló mechanikai és kémiai tulajdonságokkal.

A **HENECRYL Aqua Parketta Plus** könnyen feldolgozható, gyorsan szárad, valamint egy- vagy kétkomponensű rendszerként is alkalmazható. Edző hozzáadása karc- és kopásállóbb felületeket eredményez.

ALKALMAZÁS

Erősen igénybe vett parkettákhoz, fapadlókhoz és -lépcsőkhöz a belsőépítészetben. Szokványos egzőta fajtákhoz is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	poliuretán-akrilát diszperzió
Sűrűség:	1,00 - 1,08 g/cm ³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Szállítási viszkozitás:	kb. 25 s DIN 4mm 20°C-nál
Fényességi fok:	fényes, selyemmatt

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	Az aljzatnak szakszerűen előkezeltnak (pormentesnek és száraznak) és leválasztószerektől (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Az előkitöltésnek teljesen át kell száradni; alaptisztítás és alapos csiszolás 100-120-as szemcsemérettel.																
Feldolgozási feltételek:	felhasználás +15 és 25°C között																
Felhordás:	Hengerlés, ecsetelés: 3 x kb. 120 ml/m ² munkamenetenként; az alapozás után kb. 2 órán át, a köztes rétegek után kb. 3-4 órán át, lehetőség szerint egy éjszakán át száradjon; a fedőlakkozás előtt közbenső csiszolás 100-120-as szemcsemérettel; összfelhasználás kb. 320-350 ml/ m ² Gittelés: 2 x kb. 30 - 40 ml/ m ² felvitele keresztben történő kitöltéssel műanyag vagy rozsdamentes acél spatulával; kb. 30 perces köztes száradás, majd még legalább 2 rétegben kb. 120 ml/m ² felvitele hengerléssel vagy ecsettel. Szórás: <table><tr><td></td><td>Airless</td><td>Airmix</td><td>Szórópisztoly</td></tr><tr><td>Fúvóka (mm):</td><td>0,23 - 0,33</td><td>0,23 - 0,33</td><td>1,7 - 1,9</td></tr><tr><td>szórási nyomás (bar):</td><td>60 - 80</td><td>50 - 60</td><td>–</td></tr><tr><td>levegőnyomás (bar):</td><td>–</td><td>1,0 - 1,5</td><td>2,5 - 3,5</td></tr></table> Az alkalmazott szóróberendezéstől függően eltérések lehetnek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében.		Airless	Airmix	Szórópisztoly	Fúvóka (mm):	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,7 - 1,9	szórási nyomás (bar):	60 - 80	50 - 60	–	levegőnyomás (bar):	–	1,0 - 1,5	2,5 - 3,5
	Airless	Airmix	Szórópisztoly														
Fúvóka (mm):	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,7 - 1,9														
szórási nyomás (bar):	60 - 80	50 - 60	–														
levegőnyomás (bar):	–	1,0 - 1,5	2,5 - 3,5														
Felépítés:	a HENECRYL Aqua Parkett Plus alapozóként és fedőlakként is alkalmazható																
Felhordási mennyiség:	a kívánt hatás függvényében																
Keverési arány:	10 rész tömeg vagy térfogat szerint HENECRYL Aqua Parkett Plus 1 rész tömeg vagy térfogat szerint HENECAT Aqua Härter 660																

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Fazékidő:	legfeljebb 4 óra A fazékidő túllépése esetén felületi hibák léphetnek fel.
Hígítás:	feldolgozásra kész
Száradás:	kb. 8 óra elteltével rá lehet lépni és lehet terhelni, kb. 8 nap elteltével teljesen járható és terhelhető. 21 nap elteltével fektethetők le szőnyegek. Minél hosszabb ideig védett a frissen kezelt padló az első napokban, annál tovább tart a réskitöltés élettartama. Huzatmentes szellőzést kell biztosítani.
Munkaeszközök tisztítása:	a szerszámokat használat után csapvízzel kell tisztítani. A megszáradt festékmaradványok HENEVISK Acetonverdünnung termékkel távolíthatóak el.

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten
Edző:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Fagytól védeni kell.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután gondosan össze kell keverni az edzővel és 10-15 percen át hatni hagyni.
- Oldószerekkel nem érintkezhet.
- Annak ellenére, hogy a bevont felületek már rövid idő elteltével megszáradnak és egymásra rakhatóak, az elvárt vegyi és mechanikai terhelhetőség csak néhány napos kikeményedési idő után érhető el.
- A felület megőrzése, valamint egy utólagos réskitöltés késleltetése végett rendszeres ápolás ajánlott **HENECRYL Aqua Parkettpflege** termékkel. Alaptisztításhoz a **HeneVital Reinigungsbalsam** ajánlott.
- A tartályokat mindig szorosan le kell zárni és a levegő bejutásától óvni.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

09.22/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.