

MŰSZAKI ADATLAP

HENECRYL Aqua Trepp Profi

TERMÉKLEÍRÁS

Átlátszó, vízbázisú egy- vagy kétkomponensű fedőlakk lépcsőfokok ipari és kisipari felhasználású lakkozásához. Tixotróp beállításának köszönhetően függőleges felületek lakkozására is alkalmas. Jellemző tulajdonságai a kiváló megfolyásállóság, jó átlátszóság, kitűnő csiszolhatóság és magas töltőképesség. A **HENECRYL Aqua Trepp Profi** intenzíven kiemeli a fa természetes színét és erezetét, emellett kiemelkedő kopásállóságot és csúszásgátló tulajdonságokat biztosít.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Átlátszó bevonóanyagok fapadlókhoz és az ezekből készített felületzáró bevonatokhoz	
megfelel az ÖNORM C 2354 szabványnak	2K alkalmazás esetén: C igénybevételi osztály
megfelel az ÖNORM C 2354 szabványnak	1K alkalmazás esetén: A és B igénybevételi osztály
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabványnak	1B követelményosztály
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4-es vizsgálatának	4D követelményosztály ($\geq 1,0$ N)
Játékszerek festése	
megfelel a DIN 53160-1/-2 szabványnak	Izzadság- és nyálállóság

ALKALMAZÁS

Lépcsők, lépcsőfokok, korlátok és kapaszkodók kereskedelmi és ipari festésére a belsőépítészetben.

Alkalmas a hidrogén-peroxiddal fehérített felületek festésére.

Különösen nagy igénybevételnek kitett felületek – például vendéglátóhelyek, üzlethelyiségek és nyilvánosan hozzáférhető terek – esetén (ÖNORM C 2354 szerinti C igénybevételi osztály) a **HENECRYL Aqua Trepp Profi** háromrétegű szórással, kétkomponensű rendszerben, 5% **HENECAT Aqua Härter 660** edző hozzáadásával alkalmazandó.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát-kopolimer diszperzió
Sűrűség:	1,02 - 1,06 g/cm ³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	selyemmatt
Szállítási viszkozitás:	tixotróp
VOC:	EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): 130 g/l. A termék maximális VOC-tartalma: 75 g/l

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnak (pormentes és száraz), valamint elválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Túl durva csiszolás esetén fokozódik a felületi rostok felbolyhosodásának kockázata. Durva pórusú fák: 120 - 150-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 180-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse			
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között			
Felhordási mód:	Szórás:	Airless	Airmix	Szórópisztoly
	fúvókaméret (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,7 - 2,0
	szórónyomás (bar):	90 - 110	90 - 110	–
	levegőnyomás (bar):	–	1,5 - 2,0	3,0 - 4,0
Felhordási mennyiség:	70 - 90 g/m ² alapozóként 80 - 120 g/m ² fedőbevonatként			
Keverési arány:	20 rész HENECRYL Aqua Trepp Profi tömeg vagy térfogat szerint 1 rész HENECAT Aqua Härter 660 tömeg vagy térfogat szerint			
Fazékidő:	4 óra			
Hígítás:	felhasználásra kész beállítású			
Száradás:	A hőmérséklet és a felhordott anyagmennyiség függvényében 1-3 óra elteltével csiszolható. A három lakkréteggel felületkezelt felületek legkorábban 24 óra elteltével munkálhatók tovább. Az első tisztítás legkorábban 8 nap elteltével végezhető el. A teljes terhelhetőség körülbelül 14 nap elteltével érhető el.			
Munkaeszközök tisztítása:	A munkaeszközök használat után csapvízzel tisztítandók. A beszáradt lakkradványok Aqua Umnetzer vagy HENEVISK Aceton anyaggal távolíthatók el			

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten
Edző:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Védeni kell a fagytól.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni, majd az edzőt gondosan belekeverni.
- Vízbázisú és oldószeres lakkok egyazon berendezésben történő használata esetén **Aqua Umnetzer** alkalmazása szükséges.
- A tárolóedényt mindig gondosan le kell zárni és védeni a levegő bejutásától.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

05.26/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.