

HENEDEKOR Edelholz**TERMÉKLEÍRÁS**

Hagyományos vizes pác fényálló pigmentekkel és színező anyagokkal. Egyenletesen színez, a pórusrajzolat hangsúlyozása nélkül. Különleges adalékok segítik a problémás pórusok beszínezését és gondoskodnak a szép és egyenletes páckép kialakulásáról.

ALKALMAZÁS

Keményfákra a bútoriparban és a belsőépítészetben, ideális olyan fafajokra, mint cseresznye, bükk, dió, mahagoni.

Műszaki adatok	
Színek: a páckáryán látható színekben szállíthatók, melyek egymással tetszés szerint keverhetők.	
A színek módosításához az alábbi koncentrátumok is rendelkezésre állnak.	
	PMS 421 Rot WLF PMS 422 Rot WP PMS 591 Bordeaux WLF PMS 462 Weiß WP PMS 605 Gelb WLF PMS 590 Rubin WP PMS 700 Orange WLF PMS 600 Gelb WP PMS 800 Braun WLF PMS 634 Blau WP PMS 951 Schwarz WLF PMS 662 Gelb WP PMS 631 Blau WLF PMS 682 Grün WP PMS 955 Schwarz WP
Sűrűség	1,0 gr/ cm ³

FELDOLGOZÁS**Felület előkészítése**

A jó minőségű felület előfeltétele a kifogástalan csiszolás.

A fát rostirányban éles K 150-180 csiszolópapírral kell csiszolni és a csiszolatport alaposan el kell távolítani. Az egyenetlen páckép elkerülése érdekében javasoljuk az érzékenyebb fafajokat, mint pl. cseresznye, juhar K240 szemcsemérettel csiszolni. Kerüljük a vastartalmú csiszolópapírokat.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Feldolgozás:

Felhordás	célszerű szórásos felhordást alkalmazni a lehető legegyszerűsebb páckép kialakítása érdekében szórópisztoly: fúvóka: 1,3-1,8mm nyomás: ca. 2,5-3,5 bar
Mennyiség:	kb. 35g/m ² Kiadósság kb. 12-16m ² /l (függően a fa szívókéességétől, a felhordás módjától és a munkadarab alakjától) Finompórusú faanyagoknál(mint pl. bükk): szórópisztollyal egyenletesen nedvesen (nem vizesen) a kívánt páckép elérésig felhordani és a felesleget nem szabad elosztatni. Pórusosabb fafajoknál (mint pl. tölgy): bőségesen felszórni, majd rövid idő után először keresztirányban, majd hosszirányban a felesleget egy oszlatóecsettel el kell távolítani.
Hígítás:	HENEDEKOR Edelholz Basis
Száradás:	kb. 3-6 óra 20°C teremhőmérsékleten, de jobb egy éjszaka
Szín:	A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon.
Átlakkozhatóság:	HENEDEKOR Edelholz –t fényálló HENEPUR vagy HENECRYL bútorkakkal kell átlakkozni, különösen fától idegen színek, mint pl. szürke, kék, piros, lila esetében(HENEPUR Sun Blocker vagy HENECRYL Aqua Sun Blocker).
Tárolhatóság:	52 hét eredeti zárt csomagolásban +15 és +25°C között
Csomagolás:	1 l, 5 l

FONTOS TUDNIVALÓK

- **Próbapácolást nem elfelejteni.**
- Egy adott munkára ugyanazt a gyártási számú anyagot kell használni.
- Fém edényben nem szabad tárolni és keverni.
- A szórópisztolyból a pácot, vagy a faporról szennyezett pácot az eredeti edénybe nem szabad visszaönteni.
- Szalmiáksót nem szabad használni.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Fagytól védeni kell.
- A pácok egymással keverhetők, továbbá a színek speciális koncentrátumokkal módosíthatók.
- A pácok a vízbázisú lakkok lazúros színezésére alkalmasak, az adagolás 0,5-2%.
- A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon.

37/01233/03.17/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.