

MŰSZAKI ADATLAP

HENEDUR Schweissprimer

TERMÉKLEÍRÁS

Jó töltőképességű 1K savas alapozó aktív korrózióvédelemmel és kiváló tapadóképességgel acélon, horganyzott felületeken és alumíniumon. A **HENEDUR Schweissprimer** rövid száradási idővel rendelkezik, elektrosztatikusan feldolgozható, hőálló tartós hőterhelés esetén 120°C-ig rövid idejű hőterhelés esetén 150°C-ig.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmazható alapozóként és töltő alapozóként. Átfesthető oldószertartalmú és vízzel hígítható 1K és 2K festékekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	polivinil-butiral
Sűrűség:	1,1 - 1,3 g/cm ³ 20°C-nál
Színárnyalat:	vörösesbarna
Szállítási viszkozitás:	100 - 120 sec. DIN 53211 4 mm
Szárazanyag-tartalom (tömeg%):	45 - 50 %
Szárazanyag-tartalom (térf.%):	27 - 30 %
Elméleti kiadósság:	5,2 - 6,8 m ² /kg / 40 µm szárazréteg-vastagságnál
VOC:	EU-határérték a termékre (B/c kat.): 780 g/l Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: szórással: < 710 g/l

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület-előkészítés:	A felületet szakszerűen elő kell készíteni. Száraz, portól és szennyeződésektől mentes legyen, valamint minden olyan anyagot el kell távolítani róla, ami hátrányosan befolyásolja az új bevonat tapadását (zsír, szilikon, rozsda, reve, stb.). Amennyiben alapozott a felület, annak tapadásának megfelelőségét ellenőrizni szükséges. A korróziós termékeket mechanikus úton, csiszolással, drótkéfével vagy szemcseszórással el kell távolítani. Be kell tartani az MSZ EN ISO 12944 szabvány 1 - 8 részének előírásait. <u>Acél:</u> Szemcseszórás Sa 2 ½ tisztasági fok szerint. A szóróanyag maradványok eltávolítása után rövid időn belül átfestendő. Kézi felület előkészítés St 3 tisztasági fokig. Zsírtalanítás Mipa WBS Reiniger vagy Mipa Szilikontferner használatával. <u>Horganyzott aljakatok:</u> sweep <u>Alumínium:</u> zsírtalanítás Mipa Silikontferner termékkel, alaposan P 360/400 szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszolni, majd Mipa Silikontferner termékkel tisztítani
Feldolgozási feltételek:	Ne használja +10°C alatti tárgy- és környezeti hőmérséklet és/vagy magas páratartalom (>80%) mellett. A tárgyhőmérsékletnek legalább 3°C-kal magasabbnak kell lennie a harmatpontnál.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Felhordás:	Nyomás (bar)	Fúvóka (mm)	Hígítás (%)	
	Szórópisztoly:	1,6 - 2,2	1,3 - 1,8	40 - 50
	Airless/Airmix:	100 - 120	0,23 - 0,33	5 - 10
A megadott adatok laboratóriumban meghatározott irányértékek. A felhasználás módjától függően eltérések lehetségesek.				
Felhordási mennyiség:	Ideiglenes korrózióvédelemhez általában 10 - 25 µm szárazréteg-vastagságot választanak.			
Hígítás:	HENEVISK Kunstharzverdünnung, HENEVISK Nitroverdünnung			
Száradás:	<u>Szellőztetési idő:</u> a szórási menetek között: 5 - 8 perc forszírozott szárítás előtt: 10 - 15 perc			
	<u>Tárgyhőmérséklet 20°C:</u> porszár: 5 - 10 perc elteltével fogásbiztos: 20 - 30 perc elteltével átvonható: 40 - 50 perc elteltével			
	Munkaeszközök tisztítása: HENEVISK Nitroverdünnung			

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	eredeti zárt kiserelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten minimum 2 év
-------	--

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan keverje fel.
- Legalább 50 µm szárazréteg-vastagság esetén az időjárási hatásoknak kitett tárolás fedőréteg nélkül 3 hónapig lehetséges.
- A túl nagy rétegvastagság előnyökkel jár ugyan a korrózióvédelem szempontjából, ellenben negatív hatással van a hegesztési varrat minőségére és a hegesztés során történő viselkedésre.
- A fémtípusok, ötvözetek, fémbevonatok és konverziós rétegek stb. sokfélesége miatt a közvetlen tapadás nem feltételezhető automatikusan. Ezért mindenképp el kell végezni egy tapadási tesztet az eredeti fémfelületen.
- Ne használja hőre lágyuló felületeken.
- Poliészter anyagokra nem alkalmazható.
- Nem alkalmas kemény alumínium panelek tapadás-fokozójaként.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

05.22/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.