

MŰSZAKI ADATLAP

HENEPUR Diamantsiegel

TERMÉKLEÍRÁS

Fényálló 2K-PUR fedőlakk (zárólakk), kiváló karcállósággal és jó csúszásgátló tulajdonságokkal, amely az acélgyapot okozta igénybevételnek is ellenáll.

A **HENEPUR Diamantsiegel** felhasználóbarát tulajdonságokkal rendelkezik, különösen hengerrel történő felhordás esetén.

Speciális UV-szűrők alkalmazásával az aljzat optimális védelmet kap a sárgulás ellen. További fényvédő adalék hozzáadása nem megengedett.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	1B1 követelményosztály
Viselkedés kopás során	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 2. vizsgálati fokozatának	2D követelményosztály (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4. vizsgálati fokozatának	4D követelményosztály (≥ 1,0 N)

ALKALMAZÁS

Alkalmas minden olyan lakkozásra a bútoriparban és belsőépítészeti területeken, ahol a felületek rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve. Különösen ajánlott asztalok felületkezelésére, valamint a hidrogén-peroxiddal fehérített felületek kialakítására.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát
Sűrűség:	0,94 - 1,00 g/cm ³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	selyemfényű, selyemmatt
Szállítási viszkozitás:	kb. 30 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnak (pormentes és száraz), valamint elválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120 - 180-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse		
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között		
Felhordási mód:	Hengerezés, öntés Szórás: fúvókaméret (mm): szórónyomás (bar): levegőnyomás (bar):		
Felhordási mennyiség:	120 - 150 g/m ² rétegenként		
Keverési arány:	HENEPUR Diamantsiegel : HENECAT PUR Härter 451 5 : 1 tömeg vagy térfogat szerint		
Fazékidő:	kb. 8 óra 20°C-nál		
Hígítás:	HENEVISK Verdünnung 670 (csak alapozásnál)		
Száradás:	kb. 2-3 óra elteltével csiszolható és átlakkozható, azonban a köztes csiszolást minden esetben közvetlenül a következő lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni. Az egy éjszakán át tartó száradás növeli a következő lakkréteg töltőképességét.		
Munkaeszközök tisztítása:	HENEVISK Verdünnung 670		

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	3 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és 25°C közötti tárolási hőmérsékleten.
Edző:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten. Figyelem: nedvességre érzékeny! A felbontott edényt jól le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

09.22/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.