

HENEPUR GRUND 12610**TERMÉKLEÍRÁS**

Magas szárazanyag tartalmú és igen jó minőségű, kétkomponensű lakk jó kémiai és mechanikai ellenállóképességgel. Különösen ajánlott konyhai bútorok, asztalok, székek és éttermi berendezések felületkezelésre.

Speciális tixotróp tulajdonsága miatt nem hajlamos megfolyásra függőleges felületeken és éleken. Speciális fényvédő adalékanyagot tartalmaz, amely megvédi a fafelületet a sárgulástól.

TULAJDONSÁGOK	
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	
ONORM A 1605-12	Előírt osztály 1B1
Kopásállóság	
ONORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Előírt osztály 2 D (≥ 50 U)
Karcolásállóság	
ONORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Előírt osztály 4 D ($\geq 1,0$ N)

FELHASZNÁLÁS

Minden beltéri bútor és fafelület lakkozására alkalmas, beleértve a konyha és fürdőszoba bútorokat is. Zárt pórusú felületek izolálására alkalmas. Speciális tixotróp tulajdonsága révén nagyon jól használható függőleges felületek alapozásánál (pl. székek)

TECHNIKAI ADATOK	
Kötőanyag:	poliészter-poliol
Szállítási viszkozitás:	20 ± 5 DIN 4mm 20 °C
Szín:	színtelen
Sűrűség:	$0,99 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$ 20 °C

FELDOLGOZÁS

Előkészítés:	alapcsiszolás:	nagypórusú fa finom pórusú fa	P 120-180 P 150-220
	köztes csiszolás:		P 240-320

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfeleléstük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZASI JAVASLAT	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C
A felvitel módja:	szórás (Airless,Airmix, poharas pisztoly)
Felhordandó mennyiség	150-200 g/m ² / réteg
Hígítás	Verdünnung 413 (gyors) vagy Verdünnung 670 (lassú)
Keverési arány:	2 rész HENEPUR GRUND 12610 1 rész Henecat Härter 221
Feldolgozhatósági idő:	ca.2,5 óra szobahőmérsékleten
Száradás:	csiszolható és átlakkozható kb. 1 - 2 óra múlva, egy éjszakai köztes száradás javítja a következő réteg töltőképességét

Tárolhatóság:	lakk: 208 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között edző: 52 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között
Kiszerezés	lakk : 20 L 5L edző : 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK:

- ❖ Az edzőt alaposan keverjük el!
- ❖ Feldolgozás előtt alaposan keverjük fel!
- ❖ Az edző-lakk keveréket feldolgozás előtt hagyjuk 10 - 15 percig előreagálni !
- ❖ A megadott adatok szobahőmérsékleten való felhasználásra vonatkoznak. Ettől erősen eltérő hőmérsékleti viszonyok módosítják a bevonati tulajdonságokat és hibás lakkozáshoz vezethetnek.
- ❖ MDF lapok izolálása esetén a lakkot 50%-ban meghígítva kell használni.

08/01340/10.12/MS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.