

HENEPUR MDF Profi

TERMÉKISMERTETŐ

Gyorsan száradó, jó töltőképességű, gyűrűálló pigmentált PUR lakk, magas fedőképességgel. Színezhető a Pro Mix Industry rendszerrel.

TULAJDONSÁGOK		
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség		
ÖNORM A 1605-15	Követelményszint: 1B1	
Kopásállóság		
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Követelményszint: 2 D (≥ 50 U)	
Karcállóság		
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Követelményszint: 4 D (≥ 1,0 N)	
Építési termékek éghetősége ÖNORM EN13501-1 szerint		
Éghetőség: B	Füstképződés: s1	Csepegvéégés: d0

ALKALMAZÁS

Beltéri bútorok magas töltöttségű vagy zártpórusú felületeinek kialakítására alkalmas .

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag	poliészter-poliol
Viszkozitás:	selyemmatt kb 30 s DIN 6 mm/20°C, színtől függően selyemfény kb 20 s DIN 6 mm/20°C, színtől függően
Színárnyalat:	RAL , NCS, Sikkens, egyedi színek
Sűrűség:	színtől függően kb. 1,1 g/cm ³ $\pm 0,02$ / 20 °C
Fényszám:	G20 selyemmatt

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítés: alapcsiszolás: P 150-180

FELDOLGOZÁS

Feltétel	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C között
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), elektrosztatikus felhordás
Mennyiség:	100-200 g/m ² / réteg
Hígítás	Verdünnung 670 (lassú)
Keverési arány:	2 rész MDF PROFI 1 rész PUR Härter 220
Fazékidő:	1,5 - 2 óra
Száradás:	csiszolható és átlakkozható kb. 4 óra múlva teremhőmérsékleten rakásolható kb. 6 óra múlva szobahőmérsékleten, de ajánlottabb egy éjszakán át szárítani, „neves-nedves” eljárás: csak másnap rakásolható

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

VOC előírás	A termékre vonatkozó EU-határérték (Kat.A/j): 500 g/l (2010) Ez a termék max. 472 g/l VOC-t tartalmaz
Tárolhatóság:	Lakk: 156 hét, eredeti zárt csomagolásban Edző: 52 hét, eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között Figyelem: nedvességre érzékeny A felnyitott edény gondosan zárni és rövid időn belül fel kell használni.
Kiszerezés	Lakk : 1kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg Edző : 500 ml, 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- ❖ Az edzőt jól el kell keverni és néhány percre reagálni hagyni.
- ❖ A lakkot alaposan fel kell keverni.
- ❖ A száradási és feldolgozási adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő értékek hibás lakkozáshoz vezethetnek.
- ❖ Fóliázott felületre nem javasolt (tapadás!)
- ❖ Erős szívóképességű MDF lapok esetén a marásokat és az éleket célszerű HENEPUR Isoliergrund 401 alapozóval szigetelni.
- ❖ A HENEPUR PROFI nedves-nedves eljáráshoz alkalmas (töltőalapozó nélkül).
Selyemfény esetén javasolt HENEPUR Isofüller-rel alapozni.
- ❖ **Figyelem:** felhasználás előtt a színt ellenőrizni kell és egy adott megrendeléshez ugyanazt a gyártási számot használni.

08/03144/10.16/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.