

HENEPUR Mega FG270 ESTA

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, jó töltőképességű, színtelen kétkomponensű PUR –lakk poliészter-poliol bázison.

ALKALMAZÁS

Általánosan használható alapozó és fedő lakk elsősorban magas töltőképességű vagy zárt pórusú lakkozáshoz a bútortiparban és a belsőépítészetben.

Műszaki adatok	
Szín	színtelen
Fényszám	selyemmatt
Viszkozitás	kb 25 s DIN 4mm/20°C
Keverési arány	2 rész HENEPUR Mega
	1 rész HENECAT PUR Härter 221
Fazékidő	kb. 2 óra teremhőmérsékleten

FELDOLGOZÁS

Felhordás	szórás(levegő, Airless/Airmix, elektrosztatikus)
Mennyiség	100-150g/m ² rétegenként
Hígítás	HENEVISK Verdünnung 670 (0-20%)
Száradás	csiszolható és átlakkozható kb. 3-4 óra múlva, teremhőmérsékleten rakásolható 5-6 óra múlva, teremhőmérsékleten, de jobb másnap
Tárolhatóság:	156 hét eredeti zárt csomagolásban
Csomagolás	lakk: 20 Liter
	edző: 5 Liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- ❖ Az edzőt jól el kell keverni
- ❖ Feldolgozás 15 és 25°C között
- ❖ Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni
- ❖ A lakk-edző keveréket feldolgozás előtt 10-15 percig hagyni kell reagálni
- ❖ A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérés a lakk tulajdonságainak megváltozását okozhatja és hibás bevonatot eredményezhet.
- ❖ Sötét felületeken történő feldolgozásnál arra kell ügyelni, hogy különösen vastagabb bevonatok esetén fátyolosodás következhet be.
- ❖ Peroxiddal kezelt felületeken nem alkalmazható.

07/02330/05.15/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értekesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.