

HENEPUR Natureffekt

TERMÉKLEÍRÁS

Magas minőségű, akrilát bázisú poliuretán lakk beltéri bútorfelületek számára, mely jól csiszolható és kiváló töltőhatással illetve területtel rendelkezik

Az optimálisan kiválasztott alapanyag kombináció révén különösen alkalmas világos faanyagok kezelésére (minimális színélénkítés = természetes színhatás).

A kiválasztott UV-szűrőanyagok optimálisan védik a kezelt felületet a sárgulás ellen. További fényvédő adalék használata nem szükséges.

TULAJDONSÁGOK	
Kémiai ellenálló képesség	
ÖNORM A 1605-12	követelményszint 1B1
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	követelményszint 2D (≥ 50 U)
Karcállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	követelményszint 4D ($\geq 1,0N$)
Játékok lakkozása	
HENEPUR Natureffekt gyerekjátékok lakkozására alkalmas. Az izzadság- és nyálállóságra vonatkozó ÖNORM S 1555 szabvány követelményeit kielégíti.	
DIN 4102-1(Égési tulajdonságok vizsgálata az Építőanyagosztály:B1 igazolására)	
A DIN 4102-B1 szerinti forgácslapon (furnérozva is) a HENECAT PUR Härter edzővel: nehezen éghető	

ALKALMAZÁS

Alkalmas a bútortipari és belsőépítészeti felületek kialakítására, továbbá peroxiddal kezelt felületek bevonataként is használható. Használható gyerekjátékok, valamint élelmiszerrel esetenként érintkező fa tárgyak lakkozására is.

MŰSZAKI ADATOK	
kötőanyag:	Acrylat
sűrűség:	0,90g/cm ³ ±0,03 20°C-on
Szállítási viszkozitás:	20-30 s , DIN 4mm bei 20°C-on
szín:	színtelen
fényszám:	matt

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁS

Felület előkészítése	fokozatos facsiszolás:	erősen pórusos fák: P120-180 finomabb pórusú fák P 150-220
	közbenső csiszolás:	P 240-320

Feldolgozás:	+15 és 25°C között
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly)
Mennyiség:	100-120g/m ² rétegenként
Hígítás:	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670
Keverési arány:	10 rész HENEPUR Natureffekt 1 rész HENECAT PUR Härter 451
Fazékidő:	1 nap
Száradás:	Csiszolható és átlakkozható 1 – 2 óra múlva, ahol a közbenső csiszolás közvetlenül mindig a következő réteg felhordása előtt történjen. Az éjszakán át tartó száradás javítja a következő réteg töltőképességét.

Tárolhatóság	Lakk: 208 hét lezárt edényben +15 és 25°C között Edző: 104 hét lezárt edényben +15 és 25 °C között. Nedvességre érzékeny! A felbontott edényt gondosan zárni és rövid időn belül fel kell használni .
Csomagolás:	25 l

FONTOS TUDNIVALOK

- Az edzőt jól el kell keverni.
- Nem alkalmazható olyan felületek esetén, ahol folyamatos nedvesség vagy agresszív tisztítószer hatása éri..
- Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.
- **Nem használható sötét illetve sötétre pácolt faanyagok esetén !**
- A lakk-edző keveréket feldolgozás előtt célszerű 10-15 percre hagyni reagálni.
- A közölt adatok teremhőmérsékleten történő feldolgozásra vonatkoznak Jelentős eltérések a lakk tulajdonságainak változásához és hibákhoz vezethetnek..
- Exóta fafajok színárnyalatai - mint pl. az indiai alma- a fényhatásokra nagyon érzékenyen reagálnak, ezért ellensúlyozásként javasoljuk pácok vagy enyhén színezett lakkok használatát.

06/15

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.