

MŰSZAKI ADATLAP

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

TERMÉKLEÍRÁS

Magasfényű, polírozható (koronggal kifényesíthető) 2K PUR lakk magas szárazanyag-tartalommal, színtelen és színes bútorfelületek végső fedőlakkozáshoz.

A lakkrendszer jellegzetessége az aljzat sárgulás elleni optimális védelme, amit gondosan kiválasztott UV-szűrők alkalmazása biztosít.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	1B1 követelményosztály
Viselkedés kopás során	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 2. vizsgálati fokozatának	2D követelményosztály (≥ 50 U)
Viselkedés karcos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4. vizsgálati fokozatának	4D követelményosztály (≥ 1,0 N)

ALKALMAZÁS

Beltéri bútorfelületek színtelen és színes, magasfényű végső lakkozására szolgál.

Kiemelkedő fényállóságának köszönhetően különösen alkalmas fehér és pasztellszínű alapfelületek fedőlakkozására.

Színtelen lakkrendszerek esetén alapozóként a **HENEPUR Grund 12610** használata javasolt, míg pigmentált (színezett) rendszereknél a **HENEPUR Isofüller** és a **HENEPUR Proficolor** alkalmazása ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát
Sűrűség:	0,96 - 1,00 g/cm ³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	magasfényű
Szállítási viszkozitás:	kb. 60 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnak (pormentes és száraz), valamint elválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120 - 150-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse			
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között			
Felhordási mód:	Szórás:	Airless	Airmix	Szórópisztoly
	fúvókaméret (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8 - 2,0
	szórónyomás (bar):	100 - 150	60 - 100	–
	levegőnyomás (bar):	–	1,0 - 1,5	2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	120 - 150 g/m ² rétegenként			
Keverési arány:	HENEPUR Sun Blocker Hochglanz : HENECAT PUR Härter 451 2 : 1 tömeg vagy térfogat szerint			
Fazékidő:	kb. 8 óra 20°C-nál			
Hígítás:	HENEVISK Verdünnung 670			
Száradás:	kb. 30 perc elteltével porszáraz, kb. 1 óra elteltével érintésálló, egy éjszakás száradást követően csiszolható és átlakkozható, míg polírozásra, valamint csomagolásra legkorábban 3 nap elteltével alkalmas.			
Munkaeszközök tisztítása:	HENEVISK Verdünnung 670			

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	3 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és 25°C közötti tárolási hőmérsékleten.
Edző:	2 év eredeti zárt kiszerelésben +15 és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten. Figyelem: nedvességre érzékeny! A felbontott edényt jól le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- A magassfényű felület minősége nagymértékben függ az előkészítő munkák és a szórástechnika minőségétől. Az alapozás során már meglévő hibákat (pl. túl durva csiszolás, apró habbuborékok, stb.), a magassfényű lakk nem fedi el, hanem éppen kiemeli őket.
- Polírozás (korongozás) közben ügyelni kell a hőmérséklet emelkedésére.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

11.19/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatok, műszaki leírások, használati utasítások stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.