

HENEPUR Sun Blocker Rapid

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, akrilátalapú, sárgulásmentes poliuretán lakk, ami speciálisan beltéri bútorfelületek lakkozására lett kifejlesztve. Kiváló területtel, nagyon jó csiszolhatósággal és kitűnő töltőképességgel rendelkezik.

A legújabb generációs nanoméretű adalék megemelt karcállóságot kölcsönöz a lakkrendszernek.

A kiválasztott UV-szűrő optimálisan védi a bevont felületet a sárgulástól, további fényvédő hozzáadása nem lehetséges.

TULAJDONSÁGOK	
Vegyszerállóság	
ÖNORM A 1605-15	1B1 követelményosztály
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	2 D (≥ 50 U) követelményosztály
Karcállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	4 D (≥ 1,0 N) követelményosztály
Lángállóság	
ÖNORM B 3800 nehezen gyúlékony alapra alkalmazva	Gyúlékonysági oszt. B1 (nehezen gyúlékony)
	Füstképződési oszt. Q1 (gyengén füstöl)
	Cseppképződési oszt. TR1 (nem cseppen)
Gyerekbútor lakkozás	
A HENEPUR Sun Blocker Rapid gyerekjátékok lakkozására is alkalmas mivel kielégíti az ÖNORM S 1555 „Izzadság- és nyálállóság”, valamint az ÖNORM EN 71-3 „Gyerekjátékok biztonsága, meghatározott elemek migrációja” (nehézfém mentesség) szabványok előírásait.	

FELHASZNÁLÁS

Minden erősen igénybevett felület lakkozására ajánlott a bútor és a belsőépítészet területén, beleértve a konyha- és fürdőszobabútorokat is.

Fehér és színes felületek fedőlakkozása.

Alkalmas hidrogénperoxiddal kezelt felületek lakkozására is.

Felhasználható gyerekjátékok és olyan fa tárgyak bevonására, amelyek alkalmanként élelmiszerrel érintkeznek.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	akrilát
Sűrűség:	0,93 g/cm ³ ± 0,02 20 °C-on
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	G00 matt, G20 félmatt, G30 selyemmatt, G50 selyemfény
Szállítási viszkozitás:	35 + 5 s DIN 4 mm 20 °C-on

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értekesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁS

Előkészítése: lépcsőzetes facsiszolás: nagy pórusú fafajták 120 – 180
 finompórusú fafajták 150 – 220
 köztes csiszolás: 240 – 320

Felhasználás:	+15 és 25 °C között
Felhordás módja:	szórás (airless, airmix, tartályos pisztoly), öntés
Felhordott mennyiség:	100-130 g/m ² rétegenként
Keverési arány:	10 rész HENEPUT Sun Blocker Rapid 1 rész HENECAT PUR Härter 451
Fazekidő:	Kb. 36 óra 20 °C-on, amennyiben a már bekevert lakk következő nap kerül felszórásra, úgy 1:1 arányban friss lakkal (+ edző) elegyítve kell használni. A feldolgozási idő további meghosszabbítása nem lehetséges.
Viszkózitási beállítás:	HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670
Száradás:	Csiszolható és átlakkozható kb. 1-2 óra után. Ügyelni kell, hogy a csiszolás közvetlenül a következő lakkozást előtt történjék. Egy éjszakán át történő száradás megnöveli a következő réteg töltőképességét.

Tárolhatóság:	Lakk	104 hét az eredeti, zárt edényben +15 és 25 °C között tárolva
	Edző	104 hét az eredeti, zárt edényben +15 és 25 °C között tárolva
Csomagolás:	Lakk	1 L, 25 L és 200 L
	Edző	HENECAT PUR Härter 451 1 L és 2,5

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az edzővel egyenletesen összekeverni.
- A lakk-edző keveréket felhasználás előtt 10-15 percig reagálni hagyni.
- Feldolgozás előtt jól felkeverni.
- Felhasználás + 15 és 25 °C között
- Régi lakk-edző keverékek mechanikai és kémiai tulajdonságai rosszabbak!
- Fehérített felületre való szóráskor a fehérítőszer száradási/reakcióidejét feltétlen be kell tartani!
- A fenti adatok teremhfőkre vonatkoznak. Az ettől való lényeges eltérés a lakk tulajdonságainak változását és lakkozási hibákat eredményezhet.
- Exotafák, mint pl. indiai alma színe nagyon érzékeny a fényhatásra, ezért javasolt színiegyenlítés pácolással vagy a lakk enyhe színezésével.
- Üveg lakkozására nem alkalmas.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.