

HeneVital Hartwachsöl HS**TERMÉKLEÍRÁS**

A *HeneVital Hartwachsöl HS* alacsony viszkozitású, enyhe illatú magas testtartalmú (High-Solid) olaj-viasz kombináció beltéri, kopásálló bútorok és hosszú élettartamú fafelületek professzionális kezelésére. A felületek selyemfényűek és lágy tapintásúak lesznek, már egyszeri felhordás után is.

A *HeneVital Hartwachsöl HS* természetes lenolajból, illetve módosított növényi olajokból és viaszokból készült, mint pl. Carnuba-viasz, továbbá aromamentes szénhidrogénekből és ólommentes száradást gyorsító anyagokból.

A *HeneVital Hartwachsöl HS* könnyen feldolgozható, a fában egyenletesen és mélyen felszívódik. Az oxidációs száradás után kellemes tapintású, szilárd réteget képez, mely a felületet nem érdesíti fel. A magas szárazanyag tartalom miatt az anyag VOC-tartalma nagyon alacsony

Az olajozott felületek kevés munkával könnyen ápolhatók, javíthatók és a felhordást követő utólagos polírozással igen ellenállóak lesznek a nedvességgel, szennyeződésekkel szemben is. A bevont felületek nyitott pórusúak és páraáteresztők, megtartják ezzel a faanyagok természetes jellegét és gondoskodnak a pozitív helységklímáról is.

Az Osztrák Lakkintézet 404.415 számú szakértői jelentése alapján a termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 számú szabvány előírásainak („Játékok biztonsága-Bizonyos elemek migrációja”).

Műszaki adatok	
Szállítási viszkozitás	20 +/- 5 s (DIN 4), 20 °C
Nemillóanyag arány	89 +/- 3 %
Sűrűség	0,92 gr / ml
Fényesség	selyemmatt, a felhordási mennyiségtől függően
Lobbanáspont	61 ° C felett
Biztonsági adatok	kérjük vegye figyelembe a legújabb „Biztonsági adatlap”-ot

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- értékes tömörfa bútorok, panelek, lécek és egyéb fából készült tárgyak
- szinte minden faanyag kezelésére alkalmas
- élelmiszerrel történő esetenkénti érintkezés során semmilyen károsodás nem lép fel
- teakfa beltéri felületkezelésére is alkalmas

FELDOLGOZÁS**Felület előkészítése**

A fafelületet a fafajtól, a felhordás módjától és kívánt hatástól függően 240-320 papírral kell megcsiszolni.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

Feldolgozás

Kézi felhordás	Ecsettel vagy puhább pad-del lehet kevés feleslegben felhordani, bedörzsölni, majd a felesleget törlőkendővel gondosan eltávolítani. Felhordási mennyiség: 10-30 gr/m ² , a faanyag telítődési mértékétől függően. Magasabb felületi minőségi igény esetén, a következő nap egy enyhe simító csiszolás után második réteget is célszerű felhordani.
Hengeres felhordás	6-10 gr/ m ² sima, kemény gumihengerrel, meleg felhordás 80 ° C-ig, polírozó kefével, szárítás kocsikon
Szórás	10-20 gr/m ² , a szórási viszkozitást HeneVital Ölverdünnung-gal kell beállítani, utána a felesleget kendővel gondosan eltávolítani; szárítás kocsikon
Mártás	A fafajnak és az előkészítésnek megfelelően HeneVital Ölverdünnung-gal hígítani lehet, majd a felesleg gondosan eltávolítandó
Viszkozitás	feldolgozásra kész viszkozitással szállítva Forrón történő felhordáskor a viszkozitást nem kell változtatni, hideg feldolgozást, illetve keményfák esetén 20 %-ban hígítható.
Száradás	Az oxidatív száradás teremhőmérséklet esetén, a felhordás mennyiségétől függően 12-16 óráig tart.
Kész felület	HeneVital Hartwachsöl HS, HeneVital Hartwachsöl
Tisztítás, lemosás	HeneVital Ölverdünnung
Ápolás	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
Hibák javítás	„HeneVital olajok és viaszok ápolási utasítás” szerint
Elméleti fajt. felhaszn.	20-50 gr/m ² osztatással, a többlet letörölése után a telítődéshez szükséges mennyiség a fafajtól és a felület előkészítéstől függ
Gyakorlati fajt.felh.	60-80 gr/m ² osztatásos felhordáskor, beleértve a többletet is
VOC-adatok	A termékre vonatkozó EU-határérték(kat. A/f): 130 gr/liter (2010) Ez a termék max. 99 gr/liter VOC-t tartalmaz

Kiszerezés	25 L
Tárolhatóság	12 hónap, lezárt edényben
Tárolási hőmérséklet	10-30 °C

FONTOS TUDNIVALÓK

- Feldolgozás előtt gondosan fel kell keverni.
- Az esetleg keletkezett vékony, bőrszerű réteget felkeverés előtt gondosan el kell távolítani
- Porózus fák esetén ajánlott a felület ellenőrzése és esetleges utántörölése száraz kendővel
- **Biztonsági figyelmeztetés öngyulladás miatt**
Nem szabad használni olyan szórókabinokat, melyekben nitrocellulóz tartalmú lakkokat vagy pácokat is feldolgoznak. Az olajjal átitatott kendőket és textillabdákat először kiterítve kell a levegőn száradni hagyni, utána ártalmatlanítani.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

Ellenkező esetben a hőképződés miatt öngyulladás következhet be.

A munkavégzés és a tisztítás során kerülni kell a könnyen éghető anyagokkal (tisztítópapír, facsiszolatpor) való érintkezést.

- A tároló edényeket gondosan le kell zárni, kerülve az olaj levegővel való érintkezését.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.