

HeneVital Lärchenöl (Vörösfenyő olaj)

Termékleírás

A HeneVital Lärchenöl egy igen jó minőségű, növényi olajokból és ólommentes, száradást gyorsító adalékkal készült anyag, kimondottan vörösfenyő fafelületekre és épületelemekre, védett kültéri körülmények közé is. A fába mélyen behatol és egy védőfilmet képez, felhasználásra kész állapotú, könnyen feldolgozható, víztaszító és páraáteresztő, „lélegző” bevonat.

Az Osztrák Lakkintézet Nr.404.415 számú szakvéleménye szerint megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabványnak is (Gyerekjátékok biztonsága-Meghatározott elemek migrációja).

MŰSZAKI ADATOK	
Szállítási viszkozitás:	kb. 15s DIN4mm-es pohárban, 20C°-on
Sűrűség:	kb. 0,89 g/ml

Alkalmazás

- épületelemek védett kültéren, mint homlokzat burkolat, tető alatti borítás, stb
- új és felújítási bevonatok
- épületelemek magas gyantatartalmú fából, mint vörösfenyő vagy teak

Feldolgozási utasítások

Felület előkészítése:

Gyalult vagy csiszolt fa esetén nem szükséges előkezelés. Időjárásnak kitett fa esetén a laza részeket kefével(csak műanyag vagy réz) el kell távolítani vagy P120 papírral le kell csiszolni.

Feldolgozás:

Felhordás	Mázolás, merítés, hengerlés, törlés <u>Nem mérettartó szerkezetek</u> védett kültéren, mint homlokzati vagy tető alatti borítás: a szívóképességtől függően, egyszer telítettségi mennyiség felhordással, majd felesleg visszatörléssel. <u>Mérettartó szerkezetek</u>, mint ajtó vagy ablak, vörösfenyőből: szívóképességtől függően kétszer telítettséig felhordva, közben szűradással, felesleg visszatörlésével. Szabadban levő, statikailag igénybevett szerkezetenél, mint pl. fedélszékek, ragasztott fatartók, javasolunk egy előkezelést Mipaxyl Spezial használatával.
Viszkozitás módosítása:	Henevisk Malerterpentin
Száradás:	Az oxidatív száradás, szobahőmérsékleten kb. 12-16 óra után, a felhordási mennyiségtől függően. Porszáraz: kb. 6 – 8 óra múlva
Végso felület:	Jó minőségű csiszolás esetén egyszeri felhordás bedolgozás és egy éjszakán át tartó száradás már elegendő lehet. Magas minőségű felület további HeneVital Hartwachsöl Premium réteg felhordásával érhető el.
Tisztítószér:	HeneVital Malerterpentin
Utókezelés, ápolás:	A HeneVital Lärchenöl megelőzi a fa elszűrkülését és az időjárás miatti állagromlását, de csak egy bizonyos ideig késleltetve. Javasoljuk ezért évente egyszer a bevonat ellenőrzését a lehetséges szűrkülés miatt. Amennyiben a szűrkülés kezd kialakulni, az érintett területet enyhén át kell csiszolni vagy réz kefével tisztítani

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

	és utánolajozni.
Elméleti és gyakorlati kiadósság:	60-80 gr/m ² törléssel történő felhordásnál, beleértve a visszatörölt felesleget is. 1 liter 1 rétegben 12-15 m ² –re elegendő, a fafajtól és a felület előzetes kezelésétől függően.
VOC-rendelkezés:	A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l(2010) Ez a termék max. 428 g/l VOC tartalmú

Kiszerezés:	1 és 5 liter
Eltarthatóság:	12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban
Raktárhőmérséklet:	max. 30C ⁰

Fontos tudnivalók

- Felhasználás előtt jól fel kell rázni.
- Az edényben az olaj felületén esetlegesen képződött hárttyát a felkeverés előtt el kell távolítani.
- Tanácsos a felület ellenőrzése (mindenelőtt pórúszos faanyag esetén) és esetleges utántörölése egy száraz gypjű kendővel, a később a száradás során a felületre visszajövő olaj eltávolítására.
- Az edényt mindig jól zárjuk le és ne engedjük, hogy levegő jusson bele.
- Földdel vagy vízzel tartósan érintkező faanyaghoz nem megfelelő.
- **Biztonsági utasítás öngyulladás miatt:**
Nem szabad olyan szórókabinban használni, amelyben nitrocellulóz-alapú lakkokkal vagy pácokkal is dolgoznak. Az olajjal átitatott anyagokat használat után először a levegőn kiterítve száradni kell hagyni és csak azután lehet ártalmatlanítani. Ellenkező esetben a hőfejlődés öngyulladást okozhat.
- A munkavégzés és a tisztítás során kerülni kell az érintkezést gyorsan éghető anyagokkal, mint tisztító papír vagy fapor.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzárva kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.