

HeneVital UV-Schutzöl

Termékleírás

A HeneVital UV-Schutzöl egy színtelen, természetes eredetű faolaj, kimondottan kültéri alkalmas. Speciális, az UV-sugárzást elnyelő anyagokat tartalmaz és tartósan késlelteti a faanyag elszürkülését. Kiváló beszívódó képessége miatt nagyon víztaszító és időjárásálló felületet biztosít. Ezáltal a természetes fa jellemzői, mint a nyitott pórusok, a „lélegző” és nedvesség szabályozási képesség továbbra is megmaradnak, de a zsugorodás és dagadás lényegesen csökken.

Az UV-Schutzöl azáltal, hogy a nedvességet jelentős mértékben kiszorítja, természetes módon előzi meg a kékülést és a penészesedés és nem tartalmaz ólmot, kobaltot, aromás vegyületeket gombaölő szereket sem.

Az olajozott felület kevés munkaráfordítással ápolható és javítható.

A termék megfelel az ÖNORM 71-3 „GyerekJátékok biztonsága, bizonyos elemek migrációja” szerinti szabvány előírásainak.

MŰSZAKI ADATOK	
Szín:	Színtelen, fehér
Szállítási viszkozitás:	kb. 15s DIN4mm-es pohárban, 20 °C-on
Sűrűség:	kb. 0,85 g/ml (színtelen), kb. 1,00 g/ml (fehér)
Fényszám:	selyemfényű, felhordási mennyiségtől függő
Lobbanáspont	62 °C

Alkalmazás

- fafelületek impregnálása, felújítása és ápolása kültéren
- különösen alkalmas teraszok, kerti bútorok, faborítások, virágládák, erkélyek és kerítések kezelésére
- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésnél káros hatás nem várható
- teakfa felületkezelésére alkalmas

Feldolgozási utasítások

Felület előkészítése:

Facsiszolás 240-320 szemcsemérettel, a fafaj, felhordási mód és a kívánt hatás függvényében. Ismeretlen, régi, nyitott pórusú felületeknél próbabevonat készítése ajánlott.

Feldolgozás:

Felhordási mód: kézzel	Ecsettel vagy puha tárcsával (pad) többletet vigyünk fel, oszlassuk el, dolgozzuk be és a felesleget ismét gyapjú kendővel gondosan töröljük le. A közvetlen napfényt kerülni kell, a feldolgozási hőmérséklet ne legyen 5 °C alatt. Felhordási mennyiség: 60-80 g/m ² Minőségi, jó fogású felület létrehozásához szükséges a 2. réteg felhordása is, egy 12-16 órás száradást és köztes finom csiszolást követően.
Felhordási mód: merítés	Hígítás HeneVital Ölverdünnung-al, fafajtától és előkezeléstől függően. A felesleget gondosan szedjük fel egy gyapjúkendővel.
Viszkozitás módosítása:	Feldolgozásra kész állapotban szállítva, Szükség szerint HeneVital Ölverdünnung-gal, pl. keményfák esetén, 10%-al hígítható.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

Száradás:	Az első felhordás után 8-12 órát száradni hagyni, utána lehet a második réteget felhordani. A száraz felület megfelelő szerszámmal utána még polírozható.
Végső befejezés:	Első alkalmazáskor, valamint magasabb UV-védőhatás elérése érdekében 2 bevonat (szárazabb vagy erősen porózus fák esetében 3 bevonat) szükséges. Felújításkor rendszerint egy további bevonat elegendő. A száraz felület megfelelő szerszámmal utána még polírozható.
Tisztítószer:	HeneVital Ölverdünnung
Utókezelés, ápolás:	Henevital UV-Schutzöl-lel kezelt vízszintes felületeket, az időjárási behatásoktól függően 2-3 évente kezelni kell. Ehhez a felületet le kell tisztítani (pl. Henevital Holzentgrauer) és egyszer ismét UV-Schutzöl-lel bevonni. Azoknál a vízszintes, időjárási hatásoknak erősen kitett felületeknél, ahol a víz nem tud lefolyni, általában lényegesen rövidebb felújítási idővel kell számolni.
VOC-rendekezés:	A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l Ez a termék max. 555 g/l VOC tartalmú

Kiszerelés:	1, 5 és 25 liter
Eltarthatóság:	12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban
Raktárhőmérséklet:	max. 30C°

Fontos tudnivalók

- Felhasználás előtt jól fel kell keverni.
- Az edényben az olaj felületén esetlegesen képződött hártát a felkeverés előtt el kell távolítani.
- Tanácsos a felület ellenőrzése (mindenelőtt porózus faanyag esetén) és esetleges utántöltése egy száraz gyapjú kendővel.
- Az edényt mindig jól zárjuk le és ne engedjük, hogy levegő jusson bele.
- Strukturált felületek (pl. teraszlecek) esetében, az előzetes kezelések és a szívóképeség függvényében, bizonyos körülmények között nem szükséges a felhordási többletmennyiség eltávolítani. Ilyen esetben tanácsos a Henevital UV-Schutzöl hígítása 20 % Henevital Ölverdünnung-gal.
- **Biztonsági előírások öngyulladás miatt**
Nem szabad olyan szórófülkében alkalmazni, ahol nitrolakkal/páccal is dolgoznak. Olajos eszközöket használat után a levegőn ki kell teríteni, száradni hagyni és ártalmatlanítani.
Ellenkező esetben túlmelegedés miatt öngyulladás következhet be.
- Munkavégzés és tisztítás során a könnyen éghető anyagokkal (papír, forgács) való érintkezést kerülni kell.

Abban az esetben is, ha a Henevital UV-Schutzöl-lel kezelt felületek rövid idő után szárazak és rakásolhatók, a szükséges kémiai és mechanikai ellenálló képességet csak néhány nap után érik el (20 ° C, 65 % páratartalom).

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.