

HENECRYL Aqua Fugenkitt

Termékleírás

HENECRYL Aqua Fugenkitt kötőanyagként alkalmazható facsiszolat porhoz, mellyel keverve a parketta rések kitöltésére szolgál.

A HENECRYL Aqua Fugenkitt, magas szárazanyag tartalmánál fogva jó póruskitöltő, tapadó és ragasztó erővel rendelkezik. Könnyen megmunkálható, szagtalan és alacsony károsanyag tartalmú.

Alkalmazás

- Réskitöltő anyag parketták javításához, fa csiszolattal keverve

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	akril-poliuretán
Sűrűség:	kb. 1,0g/cm ³ 20°C-on
Szín:	színtelen
Fényszám:	nem jellemző
Szállítási viszkozitás:	tixotrop

Feldolgozás

Alap:

parketta és fapadló, tömörfa vagy furnérozott

Előkészítés:

A körülményektől függően az alapfelületet több menetben csiszolással kell előkészíteni.

Megmunkálás:

Feldolgozási feltételek:	feldolgozás +15 és 25°C között
Felhordás módja:	spakli (rozsdamentes, lekerekített nemesacél)
Felhordási mennyiség:	kb. 40 - 80 g/m ² a résméretektől függően
Keverék készítés, felhordás:	kb. 10 % fa csiszolattal felhasználásával egy pasztaszerű és spaklizható pépet kell kikeverni. A masszát kétszer kell a résekbe telítésig bedolgozni. A nagyobb réseket előzetesen is spaklizni kell. Száradás után ügyelni kell a gondos csiszolásra.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Viszkozitás :	feldolgozásra készen beállítva
Viszkozitás változtatása:	
Száradás:	30 - 40 perc a szokásos rétegvastagsággal, 20°C / 65% relatív légnedvesség esetén A huzatmentes, de jó szellőzésre ügyelni kell. A magasabb légnedvesség valamint az alacsonyabb hőmérséklet késleltetheti a száradást!
Tisztítás	vízzel

Tárolhatóság:	104 hét +15 és 25°C között Figyelem! Nedvességre érzékeny A felnyitott edényt gondosan zárni és rövid időn belül felhasználni.
Csomagolás:	1 l

FONTOS TUDNIVALÓK

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni..
- A felhasznált csiszolator ne tartalmazzon viaszt, lakkmaradékot és csiszolószemcséket.
- A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérések a tulajdonságok megváltozását és hibás lakkozást eredményezhetnek.
- Miután a HENECRYL Aqua Fugenkitt -et a csiszolatorral összekeverték, a viszkozitás megnövekedhet. Ez további HENECRYL Aqua Fugenkitt hozzáadásával korrigálható.
Az erősen felhígított anyag a résekbe beleeshet.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.