

HENECRYL AQUA NATUREFFEKT

TERMÉKISMERTETŐ

Környezetbarát, vízzel hígítható szintelen bevonat, fokozott igénybevételnek kitett bútor- és fafelületek kezelésére javasolt, viaszos, lágy tapintású lakkfelület, természetes színhatással.

A HENECRYL Aqua Natureffekt-tel lakkozott felület megtartja a frissen csiszolt természetes fa színhatását és viaszos jellegű tapintását.

A HENECRYL Aqua Natureffekt igen jó feldolgozhatósági tulajdonságokkal, állékonyssággal és szép pórusrajzolattal rendelkezik.

Aktív fényvédelme késlelteti a faanyag, valamint a világos és pasztell színű pácok színváltozását illetve sárgulását (a védelem hatásossága és időtartama függ az adott fafajtól).

A HENECRYL Aqua Natureffekt feldolgozható egy –és kétkomponensű lakként is, HENECAT Aqua Vernetzer E50 edző hozzáadásával. Az edző használatával javul a felület karcállósága és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képessége.

ALKALMAZÁS

Valamennyi felület lakkozására alkalmas a bútortipar és a belsőépítészet területén.

Hidrogénperoxiddal világosított felületekre kezelésére is alkalmas.

Felhasználható élelmiszerekkel esetenként érintkezésbe kerülő fatárgyak lakkozására.

MŰSZAKI ADATOK	
Viszkozitás:	50 – 65 s DIN 4 mm/20°C
Színárnyalat:	színtelen
Sűrűség:	1,04g/cm ³ ±0,01
Fényességi fok:	matt
pH-érték:	8,0 ± 0,2
Megengedett legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet:	12 °C alatt a megfelelő lakkfilm kialakulása illetve a lakkréteg kikeményedése nem megy végbe.

FELDOLGOZÁS

Felület előkészítése

A jó minőségű felület elkészítésének előfeltétele a tiszta facsiszolat. Finompórusú fafajtákhoz 180-as, túlévelű, illetve erősebb pórusú fafajtákhoz, mint pl. tölgy, kőris 150-es papír ajánlott. Túl durva facsiszolat esetén szálfelhúzóadás veszélye áll fenn.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értekesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELHORDÁS:

Felhordás módja:	Poharas pisztoly:	Fúvóka: 1,7 – 2,0 mm, levegőnyomás: 3 – 4 bar
A lakk ecsettel is felhordható.	Airless/airmix:	Fúvóka: 0,23 – 0,28 mm Anyag nyomása: 90 – 110 bar Porlasztónyomás: 1,5 – 2,0 bar
Mennyiség:	90 – 100 g/m ² alapozás 100 - 120 g/m ² fedőlakkozás	
Viszkozitás:	felhasználásra kész	
Keverési arány (2K esetén)	100 rész Aqua Brillant 1 rész Aqua Vernetzer E50	
Feldolgozhatósági idő (2K esetén)	7 nap, ezután frissen bekevert anyaggal 1:1 arányban hígítani kell. A feldolgozási idő további növelése nem lehetséges.	
Hígítás:	felhasználáshoz beállítva, víz	
Száradási idő:	Hőmérséklettől és felvitt mennyiségtől függően 2-3 óra elteltével csiszolható. + 15°C-os feldolgozási hőmérséklet alatt kérjük konzultáljon a Henelit-laborral.	
Lazúros színhatás	max. 5 % Aqua Quick Color hozzáadásával	
VOC-előírások	EU-határérték(Kat. A/e): 130 g/l(2010) Ez a termék max 80g/l VOC-t tartalmaz.	
Tárolhatóság:	12 hónap, eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C közötti tárolási hőmérsékleten.	
Csomagolás:	25 liter	

FONTOS TUDNIVALÓK

- Felhasználás előtt jól felkeverni.
- A fagyveszélytől óvni kell.
- Oldószerrel nem érintkezhet.
- A munkaeszközöket használat után vízzel gondosan meg kell tisztítani. A rászáradt lakkmaradványokat Aqua Umnetzer vagy HENEVISK Aceton tisztítóval kell eltávolítani.
- Vizes és oldószeres lakkok egy készülékben történő felhasználása esetén Aqua Umnetzert kell használni.
- Mind a szórásnál, mind pedig az öntésnél szűrőháló használata ajánlott az esetleges, megszáradt lakkmaradványok kiszűrésére. A tároló edényt mindig gondosan lezárva kell tartani.
- Vörösfenyő lakkozása esetén (belső anyagtartalom) ajánlott Aqua Brillant vagy Aqua Sun Blocker használata.
- Egyes exóta fafajoknál - mint pl. indiai alma – a fa színtónusa nagyon fényérzékeny. Ennek ellensúlyozására javasoljuk pác vagy enyhén színezett lakk használatát.

35/3139/07.14/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értekesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.