

Henecryl Aqua Parkett Finish

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, környezetkímélő, NMP-mentes, vízbázisú lakkbevonat fapadlók és parketták számára. Magas szárazanyag tartalma miatt jó teherbírással és kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Gyors száradása és jó csiszolhatósága gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

HENECRYL Aqua Parkett Finish a belső terekben parketták, fapadlók és lépcsők bevonására alkalmas. Ismeretlen, mint pl. exóta fafajok esetén célszerű próbalkkozást végezni.

Műszaki adatok	
Viszkozitás:	30s +/-10, DIN 4mm/20°C
Szín:	színtelen
Sűrűség:	1,03 ± 0,02g/cm ³
Fényesség:	fényes, selyemfényű
pH-érték:	7,9 ± 0,3
Feldolgozási hőmérséklet:	+12°C alatti környezeti vagy felületi hőmérséklet esetén a megfelelő kikeményedés és filmképződés nem biztosított

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése

A jó minőségű felületek előállításnak feltétele a szakszerű facsiszolás, melyet több lépésben kell elvégezni. Az utolsó csiszolást min. 120, vagy ennél finomabb szemcsézetten kell elvégezni.

A lakkozendó felületnek tisztának és pormentesnek kell lenni. A túl durva facsiszolás szálfelhúzódot fog eredményezni.

Feldolgozás

Felhordás módja:	ecset, henger, spakli, szórás Szórás: az alacsonyra beállított viszkozitás miatt függőleges felületek esetén megfolyás veszélye fennáll. Ilyen esetekben a HENECRYL Aqua Brillant ill. HENECRYL Aqua Fair Brillant alkalmazható.
Mennyiség:	Alapozás: 70-90g/m ² (10-14m ² /l) Fedőréteg: 100-150g/m ² (6-10m ² /l)
Szórási viszkozitás	HENECRYL Aqua Parkett Finish feldolgozásra kész állapotban szállítva, hígítani nem szükséges
Hígítás	HENECRYL Aqua Parkett Finish feldolgozásra kész állapotban szállítva, hígítani nem szükséges

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a beszerelésre, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Mípa Hungária Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514

Szárítás:	Az első és a második spatulázás után: ca. 30 perc Az első és a második, ecsettel vagy hengerrel történő felhordás után, mennyiségtől és hőmérséklettől függően: 3 – 4 óra A kész lakkozott felület kb. 12 óra után óvatosan járható. Az első tisztítás (nedves törlés) legkorábban 8 nap után végezhető el. A teljes terhelhetőség 14 nap után lehetséges, szőnyeget elhelyezni legkorábban 21 nap után ajánlott.
Közbenső csiszolás	A spatulázások után, illetve a az utolsó fedőréteg felhordása előtt kell 150 – 220 szemcsemérettel elvégezni. Fényes felületek esetén, a csiszolási csíkok elkerülése érdekében finomabb csiszolószemcse használata ajánlott. Gépi közbenső csiszolás esetén célszerű a gépet a felületen gyorsan és nyomás nélkül vezetni.
Kiadósság	Három rétegű felhordás esetén ca. 0,4 l / m ²
VOC-előírások	A termékre vonatkozó EU-határérték (Kat. A/e): 130 g/l (2010) Ez a termék max. 22 g/l VOC-t tartalmaz

Ajánlott rétegrend:

1.	3 réteg HENECRYL Aqua Parkett Finish ecsettel vagy hengerrel; az alapozás után 2 óra, a közbenső réteg után 3-4 óra száradási idő
2.	2 réteg HENECRYL Aqua Parkett Finish rozsdamentes, sima spatulával, ezután 2 réteg ecsettel vagy hengerrel

Régi padlók és készparketta felújítása

Régi fapadlók és gyárilag lakkozott készparketták felújításánál egy kis felületen ellenőrizni kell a tapadást és a lakk területét. Az ilyen jellegű felületeket minden esetben csiszolni kell. A felületeken nem maradhat viasz, polírozó anyag vagy egyéb szennyeződés.

Tárolhatóság:	12 hónap lezárt edényben +15 ~ 25 °C tárolási hőmérsékleten
Csomagolás	1000 l Rendelésre 120 l és 200 l hordós illetve konténeres szállítás lehetséges

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Mípa Hungária Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514

ÁPOLÁS

- rendszeresen nedves kendővel törölhető
- erősebb szennyeződések semleges, nem dörzsölő hatású tisztítószerrel kell eltávolítani
- havonta egy alkalommal, a kereskedelemben kapható ápolószerrel történő kezelés megnöveli a lakkozás élettartamát

FONTOS TUDNIVALÓK

- felhasználás előtt a lakkot jól fel kell keverni
- fagyveszélyes anyag
- szerves oldószerrel nem érintkezhet
- a munkaeszközöket használat után vízzel lehet tisztítani
- a megszáradt lakkmaradványokat **Aqua Umnetzer** vagy **Henevisk Aceton** hígítóval lehet eltávolítani
- abban az esetben, ha ugyanazon berendezésben vizes és oldószeres lakkot is használ, tisztításhoz **Aqua Umnetzer**-t kell alkalmazni
- az esetleg beszáradt lakkmaradványok eltávolítására szűrőszita használata javasolt
- a tároló edényt gondosan zárva kell tartani
- exóta fák - mint pl. indiai alma is – színe nagyon fényérzékeny, melynek ellensúlyozására egyalizáló pácolás vagy enyhe lakkszínezést javasolt

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Mipa Hungária Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514