

HENECRYL Aqua Trepp Profi

TERMÉKISMERTETŐ

Öntérhálósosdó, akrilát-uretán diszperzió alapú, vízzel hígítható fedőlakk lépcsők nagyüzemi lakkozására. Csiszolhatóságát, töltőképességét és mechanikai ellenállóképességét tekintve a legmagasabb igényeket is kielégíti. A HENECRYL Aqua Trepp Profi bevonat kopásálló, csúszásgátló és teherbíró tulajdonságokkal rendelkezik. Feldolgozható egy- és kétkomponensű anyagként is. Enyhe tixotrop tulajdonsága miatt jó állékonyssággal rendelkezik függőleges felületeken is. Magasabb krém/zsírállósági követelmények esetén (pl. korlátok) javasoljuk a kétkomponensű alkalmazást.

Fapadló bevonat , terhelési osztály C , különösen magas	ÖNORM C2354 :	kétkomponensű
Fapadló bevonat , terhelési osztály A és B , mérsékelt és magas	ÖNORM C2354 :	egykomponensű
Nyál és izzadtságállóság	ÖNORM S 1555	
Kémiai állóképesség ÖNORM A 1605-12	1B,	1K és 2K esetén
Karcállóság ÖNORM A 1605-12/4	4D(>1,0 N)	1K és 2K esetén

ALKALMAZÁS

Lépcsők és korlátok ipari lakkozására javasolt termék.
 Hidrogénperoxiddal kezelt felületeken is alkalmazható.
 Magas terhelhetőség (ÖNORM 2354: C) 3xszórással és 5% H660 edző hozzáadásával érhető el, pl. vendéglők és eladótérek számára.

MŰSZAKI ADATOK	
Viszkozitás:	tixotrop
Színárnyalat:	színtelen
Sűrűség:	1,04g/cm ³ ±0,01
Fényességi fok:	G20 selyemmatt
pH-érték:	8,0 ± 0,2
Megengedett legalacsonyabb felhordási hőmérséklet:	12 °C alatt a megfelelő lakkfilm kialakulása illetve a lakkréteg kikeményedése nem megy végbe.

FELHASZNÁLÁS

Előkészítés:

A jó minőségű felület előfeltétele a tiszta facsiszolat. Finompórusú fafajtákhoz 180-as, túlevelű illetve durva pórusú fafajtákhoz, mint pl. tölgy, kőris 150-es papír ajánlott. Túl durva facsiszolat esetén szálkásodás veszélye áll fenn.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni sziveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Feldolgozás

Felhordás:	poharas pisztoly:	Fúvóka: 1,7 – 2,0 mm, levegőnyomás: 3 – 4 bar
	Airless/Airmix: hengerezés	Fúvóka: 0,23 – 0,28 mm Anyag nyomása: 90 – 110 bar Porlasztónyomás: 1,5 – 2,0 bar
Keverési arány	20 rész HENECRYL Aqua Trepp Profi 1 rész HENECAT Aqua Härter 660 Több percig, alaposan kell elkeverni. A feldolgozási viszkozitás csak néhány perces reakcióidő után áll be. Felhasználás előtt át kell szűrni.	
Fazékidő	4 óra	
Mennyiség:	70 – 90 g/m ² alapozás 80 - 120 g/m ² fedőlakkozás A jó kopásállóság feltétele 3 réteg felhordása, köztes csiszolással	
Viszkozitás:	felhasználásra kész	
Hígítás:	max. 3 % víz	
Száradás:	a hőmérséklettől és felvitt mennyiségtől függően 1 – 3 óra elteltével csiszolható, + 15°C-os feldolgozási hőmérséklet alatt a száradás lelassulhat. A kész bevonat a harmadik réteg felhordása után 24 órával vehető igénybe. Első tisztítás(nedves törlés) 8 nap után lehetséges. Szőnyeg és mechanikus terhelhetőség 14 nap száradás után	
VOC	EU- határérték a termékre (Kat.A/e): 130 g/L (2010) Ez a termék max. 75 g/L VOC-t tartalmaz.	
Tárolhatóság:	12 hónap, eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C közötti tárolási hőmérsékleten.	
Csomagolás:	25 liter	

FONTOS TUDNIVALÓK

- Felhasználás előtt jól elkeverni.
- A fagyveszélytől óvni kell.
- Oldószerrel nem érintkezhet.
- A munkaeszközöket használat után csapvízzel gondosan meg kell tisztítani. A rászáradt lakkmaradványokat Aqua Reiniger tisztítóval kell eltávolítani.
- Vizes és oldószeres lakkok párhuzamos használata esetén Aqua Umntzert ajánlott a szóróberendezés átmosásához.
- Mind szórásnál, mind pedig öntésnél szűrőháló használata ajánlott az esetleges, megszáradt lakkmaradványok kiszűrésére.
- A megbontott edényzetet gondosan le kell zárni.

35/01309/04.16/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.