

MŰSZAKI ADATLAP

HENELIT 2K-HS-Klarlack Set

TERMÉKLEÍRÁS

A Henelit 2K-HS-Klarlack egy magasfényű, magas szárazanyag-tartalmú színtelen akrillakk. Magas szárazanyag-tartalmának köszönhetően a rendszerhez tartozó edzővel kombinálva nagy rétegvastagság érhető el. A színtelen lakk ezért alkalmas környezetkímélő és hatékony kétrétegű lakkozáshoz. Kiváló állékonyosság minden időjárási hatással, valamint kémiai és mechanikai terheléssel szemben.

SZÍN

színtelen

EDZŐ

A Henelit 2K-HS-Klarlack szetthez tartozó edző

KEVERÉSI ARÁNY

bázis:edző / 2:1 térfogat szerint

HIGÍTÁS

Henelit 2K-Verdünnung, 15 - 20% hozzáadás

SZÓRÁSI VISZKOZITÁS

Szórópisztoly 18 - 20 s 4 mm DIN

FELHORDÁS

Felhordási mód	Szórási nyomás (bar)	Fúvókaméret (mm)
Szórópisztoly /HVL	2 - 2,5	1,2 - 1,3
HVL	2 - 2,2	1,2 - 1,3
Fúvóka belsőnyomás	0,7	

FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK

Feldolgozási hőmérséklet legalább +10°C, maximális páratartalom 80%.

Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

RÉTEGSZÁM	SZÁRAZRÉTEG-VASTAGSÁG	KIADÓSSÁG
1 - 2	40 - 50 µm	6 - 8 m ² /l

SZELLŐZTETÉSI IDŐ

Közttes szellőztetés	Forszírozott szárítás előtti utolsó szellőztetés
5 - 10 perc	5 - 10 perc

SZÁRADÁS

+20°C-os tárgyhőmérsékletnél

porszárz:	25 - 30 perc elteltével
érintésszárz:	10 - 12 óra elteltével
szerelhető:	24 óra elteltével

+60°C-os tárgyhőmérsékletnél

porszárz:	30 perc elteltével
szerelhető:	2 óra elteltével

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásunk, használati utasításunk stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

INFRAVÖRÖS SZÁRÍTÁS

rövidhullámú: 8 perc
középhullámú: 10 - 15 perc

FELDOLGOZÁSI IDŐ

20°C-nál 4 óra

TÁROLHATÓSÁG

Henelit 2K-HS-Klarlack: eredeti zárt kiszerelésben 3 év
Edző: eredeti zárt kiszerelésben 1 év

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Csak szakipari felhasználásra ajánlott!