

MŰSZAKI ADATLAP

HENELIT 2K-MS-Klarlack Set

TERMÉKLEÍRÁS

A Henelit 2K-MS-Klarlack egy jó töltőképességű, UV-védelemmel ellátott MS színtelen akrillakk. Magas fényességet és lakkállóságot biztosít. Kitűnő állékonyság az időjárási és környezeti hatásokkal szemben, valamint sárgulásmentes.

A Henelit 2K-MS Klarlack Set alkalmas személygépkocsik, motorkerékpárok és haszongépjárművek kiváló minőségű teljes és részfényezésére.

SZÍN

színtelen

EDZŐ

A Henelit 2K-MS-Klarlack szetthez tartozó edző

KEVERÉSI ARÁNY

bázis:edző / 2:1 térfogat szerint

HIGÍTÁS

Henelit 2K-Verdünnung, 5% hozzáadás

SZÓRÁSI VISZKOZITÁS

Szórópisztoly 17 - 19 s 4 mm DIN

FELHORDÁS

Felhordási mód	Szórási nyomás (bar)	Fúvókaméret (mm)
Szórópisztoly /HVL	2 - 2,5	1,2 - 1,3
HVL	2 - 2,2	1,2 - 1,3
Fúvóka belsőnyomás	0,7	

FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK

Feldolgozási hőmérséklet legalább +10°C, maximális páratartalom 80%.

Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

RÉTEGSZÁM	SZÁRAZRÉTEG-VASTAGSÁG	KIADÓSSÁG
2	40 - 50 µm	6 - 8 m ² /l

SZELLŐZTETÉSI IDŐ

Köztés szellőztetés	Forszírozott szárítás előtti utolsó szellőztetés
5 - 10 perc	5 - 10 perc

SZÁRADÁS

+20°C-os tárgyhőmérsékletnél

porszáraz:	20 - 30 perc elteltével
érintésszáraz:	6 - 8 óra elteltével
szerelhető:	24 óra elteltével

+60°C-os tárgyhőmérsékletnél

porszáraz:	30 perc elteltével
szerelhető:	1 óra elteltével

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Telefon: 0622 514-518 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

INFRAVÖRÖS SZÁRÍTÁS

rövidhullámú: 8 perc
középhullámú: 10 - 15 perc

FELDOLGOZÁSI IDŐ

20°C-nál 4 óra

TÁROLHATÓSÁG

Henelit 2K-MS-Klarlack: eredeti zárt kiserelésben 3 év
Edző: eredeti zárt kiserelésben 1 év

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Csak szakipari felhasználásra ajánlott!