

Termékinformáció

Henelit Universalspachtel Profi

Oldal 1 / 2

Verzió 1 / 0118

Termékleírás

A Henelit Universalspachtel Profi acél, alumínium, horganyzott acél és üvegszállal erősített felületek kitöltésére alkalmas. A termék jellemzői a gyors száradás és a könnyű csiszolás. Átfedhető Henelit HS-Korrosionsschutz-Füllerrel vagy más alkalmas töltőalapozóval. Horganyzott felületre kb. 1 óra száradás szükséges.

Szín

Bézs

Edző

Härter P

Keverési arány

Henelit Universalspachtel Profi + Edző 100:2 (tömeg szerint)

Alkalmazási feltételek

Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetéséről. A hőmérsékletnek legalább +10 ° C-nak kell lennie. Max. levegő páratartalma 80%. A poliészter alapú töltőanyag +10 ° C alatti hőmérsékleten már nem keményedik ki.

Száradás

Tárgy hőmérséklet 20 °C

20 perc után csiszolható

Tárgy hőmérséklet 60 °C

5 perc után csiszolható

Fazékidő 20 °C-on

3 - 4 perc

VOC szabályozás

EU limit : Kategória B/b 250 g/l

Ez a termék max. 6 g/l.

Termékinformáció

Henelit Universalspachtel Profi

Oldal 2 / 2

Verzió 1 / 0118

Javaslatok

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Alapfelület csiszolása szükséges. Távolítsa el a nem kikeményedett régi festékeket és az alapozó bevonatokat. Ne alkalmazza hőre lágyuló vagy savas termékkel (wash-primer) bevont felületen. Keverjük össze a töltőanyagot az edzővel. Ne használja a Härter P 3% -nál többet! Az edző túladagolása foltosodást okozhat a befejező festékrétegben. Minden művelet előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa az egész felületet szilikon eltávolítóval. A rozsdafoltokat a fém felületeket száraz csiszolással P 80/150 csiszolópapírral végezze. Száradás után használjon P 150/240 csiszolópapírt a száraz csiszoláshoz. Az egész felületet P 240/360 száraz csiszolópapírral mattítsuk le, mielőtt a töltőanyagot felhordanánk. Színesfémek (pl. alumínium, cink felületek) töltése esetén lehetőség van arra, hogy az alapozó réteget egy alkalmas epoxigyanta alapozóval alkalmazzuk, hogy optimális tapadást biztosítsunk a karosszéria töltőanyag alkalmazása előtt. Ne használja 1K vagy 2K töltőalapozóra. A karosszéria töltőanyagot csak szárazon lehet csiszolni.