

HENEPUR Diamantsiegel

TERMÉKISMERTETŐ

Fényálló, akrilátbázisú speciális csúszásmentes parkettlakk kitűnő kopás- és karcállósággal („acélgyapot-teszt”). Hengerrel történő felhordásra javasolt. UV szűrő adalékanyagot tartalmaz, egyéb fényvédőszer hozzáadása nem javasolt.

Tulajdonságok	
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	
ÖNORM A 1605-15	Követelményszint 1B1
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Követelményszint 2C (≥ 150 U)
Karcolásállóság	
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Követelményszint 4D ($\geq 1,0$ N)
Minimális követelmény fa padlózat ÖNORM C2354	Igénybevételi osztály C

ALKALMAZÁS

Nagy mechanikai igénybevételnek kitett felületek, asztalok lakkozására alkalmas, peroxiddal kezelt anyagokra is használható.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag	Akrilát-poliol
Vízszoktatás:	30" ± 5 DIN 4 mm/20°C
Színárnyalat:	Színtelen
Sűrűség:	0,95 g/cm ³ $\pm 0,02$ / 20 °C
Fényességi fok:	G20 selyemmatt G50 selyemfényű

FELDOLGOZÁS

Felület előkészítése:	alapcsiszolás:	nagypórusú fa	P 120-150
		finom pórusú fa	P 150-220
	köztes csiszolat		P 240-320

Feldolgozás	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C
Felhordás:	szórás, ecsetelés, hengerezés
Mennyiség:	120-150g/m ² / réteg
Hígítás	alapozásnál javasoljuk 20% HENEVISK 670 adagolását, a további lakkrétegeket hígítatlanul kel feldolgozni.
Keverési arány:	5 rész HENEPUR Diamantsiegel 1 rész HENECAT Härter 451
Fazékidő:	1 munkanap
Száradás:	csiszolható és újralakozható kb. 2-3 óra múlva, de a köztes csiszolás mindig közvetlenül a következő lakkréteg felvitele előtt történjen. Egy éjszakai köztes száradás javítja a következő lakkréteg töltőképességét.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Tárolhatóság:	Lakk: 156 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között Edző: 104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között Figyelem: az edző nedvességre érzékeny ! Az edényt gondosan vissza kell zárni és az anyagot rövid időn belül felhasználni.
Csomagolás	Lakk : 5 liter Edző : 1 liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az edzőt jól elkeverni.
- Felhasználás előtt a lakkot jól felkeverni.
- A lakk- edző keveréket felhordás előtt 10-15 percig ajánlott előreagáltatni.
- A száradási és feldolgozási adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő értékek hibás lakkozáshoz vezethetnek.

07/02604/04.16/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.