

HENEPUR DUALIT**TERMÉKLEÍRÁS**

Kiváló minőségű poliuretánnal erősített beltéri lakk, amely alapozóként és fedőként egyaránt alkalmazható a bútoriparban. Beállítása lehetővé teszi az 1K vagy 2K feldolgozást. Nem tartalmaz formaldehidet és savat. Speciális fényvédő anyagot tartalmaz, amely megfelelő védelmet biztosít sárgulás ellen. További fényvédő szerek hozzáadása nem javasolt.

Feldolgozás egykomponensű lakk-ként

Normál igénybevétel esetén, pl.nappali, hálósoba és gardrób bútoroknál a HENEPUR Dualit edző hozzáadása nélkül alkalmazható, így is megfelelő kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. Nyállal és izzadsággal szemben ellenálló.

Feldolgozás kétkomponensű lakként

10% PUR Harter HENECAT Härter 451 hozzáadásával még nagyobb kémiai ellenálló képesség érhető el. Kétkomponensű rendszerben alkalmazva megfelel fokozott igénybevételű bútorok, mint pl. konyha és fürdőszoba berendezések, székek és asztalok lakkozására.

TULAJDONSÁGOK

Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	
ÖNORM A 1605-12	Előírt osztály 1B
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Előírt osztály 2 D(≥ 50 U)
Karcállóság	
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Előírt osztály 4 D($\geq 1,0$ N)
Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabvány előírásainak: „Gyermekjátékok biztonsága” (nehézfémmentesség)	

TECHNIKAI ADATOK	
Kötőanyag:	olajmódosított poliészterpoliol
Szállítási viszkozitás:	35 $\pm$ 5 DIN 4mm 20 °C
Szín:	Színtelen
Sűrűség:	0,92 g/cm ³ $\pm$ 0,02 20 °C
Fényesség	G00-matt G20-selyemmatt G50-selyemfényű G80-fényes

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése:	alapcsiszolás:	nagypórusú fa	P 120-180
		finom pórusú fa	P 150-220
	köztes csiszolás:		P 240-320

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁS	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés
Mennyiség	alapozásnál : 120-160 g/m ² / réteg fedőlakkozásnál : 100-130 g/m ² / réteg
Hígítás	max 30% Verdünnung 413 (gyors) vagy Verdünnung 670 (lassú)
Száradás:	csiszolható és átlakkozható kb. 1 - 2 óra múlva, a köztes csiszolás közvetlenül a következő lakkréteg felhordása előtt történjen

Feldolgozás 2K lakként

Keverési arány:	10 rész PUR DUALIT 1 rész HENECAT Härter 451
Fazékidő:	2 munkanap, a fel nem használt anyagot a következő nap frissen bekevert anyaggal 1:1 arányban keverni kell, a tárolhatósági idő további növelése nem lehetséges

Tárolhatóság:	lakk: 156 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között edző: 104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C
Csomagolás	lakk : 10l, 25l, 200l edző : 1L, 2,5L, 10L

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Az edzőt alaposan keverjük el!
- Feldolgozás előtt a lakkot alaposan keverjük fel!
- Az edző-lakk keveréket feldolgozás előtt hagyjuk 10 - 15 percig előreagálni !
- A megadott adatok szobahőmérsékleten való felhasználásra vonatkoznak. Ettől erősen eltérő hőmérsékleti viszonyok módosítják a lakk tulajdonságait és hibás lakkozáshoz vezethetnek.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.