

HENEPUR HS Color

TERMÉKLEÍRÁS

Igen jó minőségű, gyorsan száradó, kétkomponensű poliakrilát-gyanta bázisú színes lakk, kiváló fényállósággal, gyűrűállósággal, töltőképesseggel, valamint magas szárazanyag tartalommal. A HENEPUR HS Color-ral magasan töltött, zártpórusú felületek készíthetők. A HENEPUR HS Color a Pro Mix Industry rendszerrel színezhető, a bázis színek adagolása az alaplakkhhoz viszonyítva max. 25 % lehet.

TULAJDONSÁGOK	
Kémiai ellenálló képesség	
ÖNORM A 1605-12	Követelményszint: 1B
Gyermekjátékok lakkozása	
A HENEPUR HS Color megfelel az ÖNORM EN 71-3 követelményeinek „Gyermekjátékok biztonsága; Bizonyos elemek migrációja” (nehézfémmentes)	
Építési termékek égési tulajdonságai a DIN 4102-1 szerint	
Nehezen éghető faforgácslapon(furnérozott is), melynek égési tulajdonsága: DIN 4102-B1	

ALKALMAZÁS

- faanyagok magas minőségű, ellenálló, színes bevonataként ajtók, konyha/iskola/iroda/lakótéri bútorok, valamint a szállodai és vendéglátó ipari berendezések területén
- zárt pórusú lakkozáshoz ajánlott a HENEPUR Isofüller X_Press vagy más hasonló minőségű alapozó
- a Henepur HS Color –nak kitűnő tapadása van a legtöbb műanyag felületre (tapadási próba szükséges)
- a Henecat Glashärter alkalmazásával üvegfelületekre is színes bevonatként megfelelő
- alkalmas gyermekjátékok, valami t olyan tárgyak bevonására, melyek esetenként élelmiszerrel érintkeznek

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	poliészter-poliol
Szállítási viszkozitás:	250-300 mp. DIN 4mm/20°C
Szín:	minden RAL-, Sikkens-, NCS, Sanitär- és egyedi
Sűrűség(alaplakk):	kb. 1 g/cm ³ , 20°C-on
Fényszám:	selyemmatt, magassfényű

FELDOLGOZÁSI

Felület: töltőalapozóval előkészített felület(Henepur Isofüller vagy Isofüller X-Press), alapozó fóliával vagy anélkül

Előkészítés: előcsiszolással P 400 - 500

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Feldolgozás:

Feldolgozási :	hőmérséklet +18 és 25°C között, minimális légáramlással
Felhordás módja:	szórás(Airless, Airmix, poharas pisztoly) Airless: nyomás: 120-150 bar, fúvóka: 0,22 mm (fúvóka jele: 0940) Airmix: nyomás: 60-80 bar, levegő: 1,5-2,0 bar, fúvóka: 0,22 mm (0940) Poharas: levegő: 2,5 – 3,5 bar, fúvóka: 1,3-1,5 mm
Mennyiség:	2 * max. 100-120 g/m ² közbenső csiszolás: 500-800
Keverési arány:	3 rész HENEPUR HS Color/1 rész HENECAT PUR Härter 451 + 20-30 % hígító Henevisk 670 (lang) , vagy 3 rész HENEPUR HS Color/1 rész HENECAT PUR Glashärter + 20-30% hígító Henevisk 670(lang)
Fazékidő:	kb. 2 óra
Viszkozitás módosítása:	Feldogozási viszkozitás: 17-25 mp/ DIN4 HENEVISK Verdünnung 670, HENEVISK Verdünnung 670 lang hígítókkal
Száradás:	Porszáraz: kb. 10 perc Csiszolható, átlakkozható: kb. 3 óra Polírozható kb 16 óra múlva
Tisztítás:	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670
VOC	A HENEPUR HS Color a HENECAT PUR Härter 451/Glashärter edzővel, valamint max. 10% HENEVISK Verdünnung 413/670 hígítóval használható. (Kat A/j: 500g/ L ; VOC a felhasználásra kész állapotban< 500 g/l)

Tárolhatóság:	Lakk:	156 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén
	Edző:	104 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén. Figyelem: nedvességre érzékeny! A kibontott dobozokat jól vissza kell zárni és rövid időn belül felhasználni.
Csomagolás:	Lakk:	1 kg, 5 kg fémdoboz
	Edző:	Henecat PUR Härter 451; 1 és 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az edzőt alaposan el kell keverni
- A bekevert lakkot felhasználás előtt 10-15 percig hagyni kell előreagálni
- A kész bevonatot megjelenésre és mechanikailag is meg kell vizsgálni
- **Figyelem: felhasználás előtt a színárnyalat ellenőrizendő !.**
- Egy adott megrendeléshez lehetőleg csak ugyanazon gyártási számú anyagot kell felhasználni.
- Műanyagok és fóliázott munkadarabok lakkozásakor, tekintettel ezen anyagok különböző összetételeire, előzetes vizsgálatokat kell végezni.
- A közölt adatok teremhőmérsékltre vonatkoznak, az ettől való jelentős eltérés a lakk tulajdonságainak megváltozásához és ezáltal hibás lakkozáshoz vezethetnek.
- Üveglakkozás esetén szerkezeti kapcsolatot, mint pl. ragasztást, csak a nem lakkozott felületen szabad kialakítani. A statikai tulajdonságok tekintetében semmilyen szavatosság nem vállalható át.

06/13 CS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Mipa Hungária Kft • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514