

HENEPUR Proficolor

TERMÉKLEÍRÁS

Nagyértékű, akrilát bázisú, poliuretán lakk, elsősorban a belsőépítészetben színes bútorfelületek kialakítására, kifogástalan területtel, nagyon jó csiszolhatósággal, kitűnő pórusrácsolattal és igen jó gyűrűállósággal.

A jó gyűrűállóság miatt a színtelen fedőlakkal történő bevonás nem feltétlen szükséges.

TULAJDONSÁGOK		
Kémiai ellenálló képesség		
ÖNORM A 1605-15	Követelményosztály: 1B1	
Kopásállóság		
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	Követelményosztály: 2D (≥ 50 U)	
Karcállóság		
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	Követelményosztály: 4D ($\geq 1,0$ N)	
Tűzállóság ÖNORM EN 13501-1		
Éghetőség: B	Füstképződés: s 2	Csepegveégés: d 0
Gyermekjátékok lakkozása		
A HENEPUR Proficolor a gyerekjátékok lakkozására is alkalmas, mivel megfelel az ÖNORM S 1555 nyál – és izzadságállósággal kapcsolatos követelményeinek.		

ALKALMAZÁS

Minden, erősen igénybevett belsőépítészeti és bútortárolási felület lakkozására alkalmas, beleértve a fürdőszobai és konyhai felületeket az ÖNORM A 1610-12 szabvány szerint II-VIII alkalmazási területeken. Alkalmas peroxidokkal kezelt felületek, valamint gyermekjátékok, illetve élelmiszerrel esetenként érintkező felületek lakkozására.

Felhasználható a tölgy és kőris pórusrácsolatos felületek kialakítására, továbbá Isofüller-rel vagy más egyéb alkalmas felületek zártpórusú lakkozására. A tapadása a legtöbb műanyag felületre kiváló, de ezt tapadási vizsgálattal mindig ellenőrizni kell.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	Akrilát-poliol
Szállítási viszkozitás:	ca. 60 mp. DIN 4mm/20°C
Szín:	minden RAL-, Sikkens-, Sanitär- und egyedi színekben
Sűrűség:	1,1g/cm ³ ±0,02 20°C-on
Fényszám:	G20 selyemmatt

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése: fokozatos facsiszolás:	erősen pórusos fajták	120 - 180
	finom pórusú fajták	150 - 220
	közbenső csiszolás:	240 - 320

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatok, műszaki leírások, használati utasítások stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a beszerelés, toxicitás és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

oldal 3/2

HENEPUR Proficolor

Feldolgozás:

Feldolgozási feltételek:	Feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C között
Felhordás módja:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés
Max. rétegvastagság:	80-150g/m ² felhordásonként
Keverési arány:	10 rész HENEPUR Proficolor 1 rész HENECAT PUR Härter 451
fazékidő:	1 nap
Viszkózitás módosítása:	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 hígítókkal
száradás:	Csiszolható és átlakkozható kb. 1-2 óra múlva, de a csiszolást közvetlenül az újabb lakkréteg felhordása előtt kell végezni. Az éjszakai szárítás a következő lakkréteg töltőképességét javítja. Többrétegű felépítés esetén naponta csak egy munkamenet elvégzése ajánlott.
Tisztítás:	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670

Adalékok:

Strukturált felület, finom:	HENEPUR Strukturpaste, adalékolási arány 10%
GLASHÄRTER(üvegedző) használata	Speciális üvegfelületen történő használatra
Keverési arány:	10 rész HENEPUR Proficolor 1 rész HENECAT PUR Glashärter
Fényszám módosítása:	HENEPUR Mattpaste: pl. G10 esetén adagolási mennyiség:10%

Ragasztás

A lakkozott üvegfelületek ragasztását legkorábban csak a teljes, kielégítő kikeményedés után lehet elvégezni: min. kikeményedési idő : 5 nap 20°C –os teremhőmérséklet esetén. Az alábbi ragasztók és ragasztó szalagok tulajdonságainak vizsgálata készült eddig el:

3M:	Klebeband Pressure Sensitiv Tape Scotch TM
3M:	Klebeband VHB TM
Mipa:	Silicon N 202
Otto Chemie:	Ottocoll S16

Tárolhatóság:	Lakk:	208 hét eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén
	Edző:	26 hét eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén. Figyelem: nedvességre érzékeny ! A kibontott dobozokat jól vissza kell zárni és rövid időn belül felhasználni.
Csomagolás:	Lakk:	1 l, 10 l und 25 l fémdoboz
	Edző:	0,1 l, 0,5 l, 1 l und 2,5 l fémdoboz

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfeleléstük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Feldolgozás előtt géppel alaposan fel kell keverni(festékekeverő, fűrógép adapterrel)
- Az edzőt alaposan el kell keverni
- A bekevert lakkot felhasználás előtt 10-15 percig hagyni kell előreagálni
- A kész bevonatot megjelenésre és mechanikailag is meg kell vizsgálni
- **Figyelem: felhasználás előtt a színárnyalat ellenőrizendő !.**
- Egy adott megrendeléshez lehetőleg csak ugyanazon gyártási számú anyagot kell felhasználni.
- Pórusos felületek lakkozásakor, a pórusok megfelelő bevonása érdekében a lakkot 30 %-kal meg kell hígítani és megfelelő közbenső száradással, csiszolással, „lakkra lakk”-eljárással kell feldolgozni.
- Műanyagok és fóliázott munkadarabok lakkozásakor, tekintettel ezen anyagok különböző összetételeire, előzetes vizsgálatokat kell végezni.
- Keverhetőség: csak HENEPUR Sun Blocker 370 és HENEPUR Sun Blocker Rapid színtelen lakkokkal keverhető, az összes többi lakkal nem.
- A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak, az ettől való jelentős eltérés a lakk tulajdonságainak megváltozásához és ezáltal hibás lakkozáshoz vezethetnek.
- Üveglakkozás esetén szerkezeti kapcsolatot, mint pl. ragasztást, csak a nem lakkozott felületen szabad kialakítani. A statikai tulajdonságok tekintetében semmilyen szavatosság nem vállalható át.
- Az üveglakkozáshoz kapcsolódó eddigi tapasztalataink alapján arra szeretnénk a szíves figyelmét felhívni, hogy repedések és tapadási problémák előfordulhatnak, melyekért szavatosságot nem tudunk vállalni

08/01566/05.12/ms

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfeleléstük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.