

HENEPUR Sun Blocker 370
TERMÉKLEÍRÁS

Magas minőségű, akrilat alapú, sárgulásmentes poliuretán bútorlakk. Fokozott igénybevételnek kitett fafelületek, mint pl. konyhabútorok, fürdőszoba berendezések, éttermi berendezések stb lakkozására javasolt termék. Kitűnő terülés, jó csiszolhatóság és töltőképesség, továbbá kiváló kémiai és mechanikai ellenálló képesség jellemzi. Elegáns pórusrajzolatot biztosít, kihozza a fa természetes színét.

Speciális tixótróp tulajdonsága miatt csekély mértékű a megfolyás függőleges felületeken és az éleken. Különleges UV-szűrő komponensei optimálisan védik a bevont felületet sárgulás ellen, ezért egyéb fényvédő adalékot hozzáadni nem szabad.

TULAJDONSÁGOK		
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség		
ÖNORM A 1605-15	Előírt osztály 1B1	
Kopásállóság		
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Előírt osztály 2 D (≥ 50 U)	
Karcállóság		
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Előírt osztály 4 D (≥ 1,0 N)	
Tűzállóság		
ÖNORM B 3800 (nehezen gyúlékony alapfelület esetén)	Gyúlékonyság	B1 (nehezen gyúlékony)
	Füstképződés	Q1 (enyhe füstképződés)
	Csepegve égés	TR1 (nem ég csepegve)
JÁTÉK ÉS GYERMEKBÚTOR LAKKOZÁSA		
A PUR SUN BLOCKER játékok és gyermekbútorok lakkozására engedélyezett termék. Az ÖNORM S 1555 előírásai – melyek az izzadsággal és nyállal kapcsolatos ellenállóságra vonatkoznak, azaz az ÖNORM EN 71-3 “Játékszerek biztonsági előírásai” (nehézfém mentesség) teljesülnek.		

FELHASZNÁLÁS

Az összes erősen igénybevett bútorfelületre és a belső építészeti területére javasolt.

Alkalmas hidrogénperoxiddal kezelt felületekre.

Alkalmas gyermekjátékok és gyermekbútorok lakkozására, továbbá élelmiszerrel érintkező fából készült tárgyak lakkozására.

TECHNIKAI ADATOK	
Kötőanyag:	acrylat-polyol
Szállítási viszkozitás:	35 + 5 DIN 4mm 20 °C-nál
Szín:	színtelen
Sűrűség:	0,92g/cm ³ ± 0,02 20°C-nál
Fényesség:	matt=G00, selyemmatt=G20, selyemfényű=G50, magasfényű=G80
Viszkozitás	35 ±5 DIN 4 20 °C

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Előkészítés	csiszolás:	nagypórusú fa	P 120-180
		finom pórusú fa	P 150-220
	köztes csiszolás:		P 240-320

FELDOLGOZÁS	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés
Mennyiség:	100-130g/m ² / réteg
Hígítás	Verdünnung 413 (gyors) vagy Verdünnung 670 (lassú)
Keverés:	10 rész HENEPUR Sun Blocker 1 rész HENECAT Härter451/vagy üvegre HENECAT Glas Härter
Fazékidő:	2 munkanap; mennyiben a bekevert anyag a következő nap kerül feldolgozásra, akkor 1:1-ben frissen edzett anyaggal kell keverni. A feldolgozási idő további növelése nem lehetséges.
Száradás:	csiszolható és újralakozható kb. 1 - 2 óra múlva, de a köztes csiszolás mindig közvetlenül a következő lakkréteg felvitele előtt történjen! Egy éjszakai köztes száradás javítja a következő lakkréteg töltőképességét!

Tárolási Idő	lakk : 156 hétig tárolható +15 és 25°C közötti hőmérsékleten edző : 104 hétig tárolható +15 és 25°C közötti hőmérsékleten
Kiszerezés	lakk : 25 liter edző : 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Az edzőt alaposan keverjük el!
- Feldolgozás előtt alaposan keverjük fel!
- Az edző-lakk keveréket feldolgozás előtt hagyjuk 10 - 15 percig előreagálni !
- A megadott adatok szobahőmérsékleten való felhasználásra vonatkoznak. Ettől erősen eltérő hőmérsékleti viszonyok módosítják a lakk tulajdonságait és hibás lakkozáshoz vezethetnek.
- Exóta fajok színárnyalatai - mint pl. az indiai alma- a fényhatásokra nagyon érzékenyen reagálnak, ezért ellensúlyozásként javasoljuk páncok vagy enyhén színezett lakkok használatát
- Üveglakkozás esetén szerkezeti kapcsolatot, mint pl. ragasztást, csak a nem lakkozott felületen szabad kialakítani. A statikai tulajdonságok tekintetében semmilyen szavatosság nem vállalható át.
- Az üveglakkozásra vonatkozó eddigi tapasztalataink alapján arra szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy repedések és tapadási problémák előfordulhatnak. Ezért szavatosságot nem áll módunkban vállalni.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.