

HENEPUR Sun Blocker Accent

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, akrilát alapú, sárgulásmentes poliuretán lakk speciálisan beltéri bútorfelületek lakkozására, kiváló terüléssel, nagyon jó csiszolhatósággal és kitűnő töltőképességgel rendelkezik.

Az UV-szűrő adalék optimálisan védi a bevont felületet a sárgulástól, további fényvédő hozzáadása nem ajánlott.

TULAJDONSÁGOK		
Vegyszerállóság		
ÖNORM A 1605-12	1B1 követelményosztály	
Kopásállóság		
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	2 D (≥ 50 U) követelményosztály	
Karcállóság		
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	4 D (≥ 1,0 N) követelményosztály	
Lángállóság		
ÖNORM B 3800-1 (nehezen gyúlékony alapra felhordva)	Gyúlékonysági oszt. B1 (nehezen gyúlékony)	
	Füstképződési oszt. Q1 (gyengén füstképző)	
	Cseppképződési oszt. TR1 (nem csepegve ég)	
Építési termék égési tulajdonsága ÖNORM EN 13501-1 (ÉMI-O-57/2011)		
Éghetőség: B	Füstképződés: s ₁	Csepegve égés: d ₀
Gyerekbútor lakkozás		
A PUR Sun Blocker Accent játékok lakkozására is alkalmas, mivel megfelel az ÖNORM S 1555 „Izzadság- és nyálállóság” valamint az ÖNORM EN 71-3 „Játékok biztonsága, meghatározott elemek migrációja” (nehézfém mentesség) szabványok előírásainak.		

FELHASZNÁLÁS

Minden erősen igénybevett felület lakkozására ajánlott a bútortárolás és a belsőépítészet területén, beleértve a konyha- és fürdőszobabútorokat is. Az ÖNORM A 1610-12 szerint alkalmas a II-VIII területeken. Fehér és színes felületek fedőlakkozására is alkalmas.

Alkalmas hidrogénperoxiddal kezelt felületek lakkozására is.

Felhasználható gyerekjátékok és olyan fa tárgyak bevonására, amelyek alkalmanként élelmiszerrel érintkeznek.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag:	akrilát
Sűrűség:	0,93 g/cm ³ ± 0,02 20 °C-on
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	G00 stumpmatt, G20 selyem-matt, G50 selyemfényű
Szállítási viszkozitás:	35 ± 5 sec. DIN 4 mm 20 °C-on

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Mipa Hungária Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514

FELDOLGOZÁS

Munkadarab előkészítése: fokozatos facsiszolás: nagy pórusú fafajták 120 – 180
 finompórusú fafajták 150 – 220
 köztes csiszolás: 240 – 320

Felhasználási előírás:	feldolgozás +15 és +25 °C között
Felhordás módja:	Szórás (airless, airmix, tartályos pisztoly), öntés
Felhordott mennyiség:	100-130 g/m ² rétegenként
Keverési arány:	10 rész HENEPUR Sun Blocker Accent 1 rész Henecat PUR edző 451
Fazekidő:	kb. 36 óra 20 °C-on, amennyiben a már bekevert lakk következő nap kerül felszórásra, úgy 1:1 arányban friss lakkal (+ edző) elegyítve kell használni. A feldolgozási idő további meghosszabbítása nem lehetséges.
Viszkózitási beállítás:	Henevisk hígító 670 vagy 413
Száradás:	csiszolható és átlakkozható kb. 1-2 óra után. Ügyelni kell, hogy a csiszolás közvetlenül a következő lakkozás előtt történjék. Egy éjszakán át történő száradás megnöveli a következő réteg töltőképességét.

Eltarthatóság:	Lakk	156 hét az eredeti, zárt edényben, +15 és 25 °C között tárolva
	Edző	104 hét az eredeti, zárt edényben +15 és 25 °C között tárolva Figyelem, nedvességre érzékeny ! Megnyitott edényt gondosan zárni és rövid időn belül felhasználni.
Edényzet:	Lakk	25 L
	Edző	Henecat PUR Härter 451 1 L és 2,5 L

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az edzővel egyenletesen összekeverni.
- A lakk-edző keveréket felhasználás előtt 10-15 percig reagálni hagyni.
- Feldolgozás előtt jól felkeverni.
- Felhasználás + 15 és 25 °C között
- Régi lakk-edző keverékek mechanikai és kémiai tulajdonságai gyengébbek!
- Fehérített felületre való szóráskor a fehérítőszer száradási/reakcióidejét feltétlen betartani!
- A fenti adatok teremhfokra vonatkoznak. Az ettől való lényeges eltérés a lakk tulajdonságainak változását és lakkozási hibákat eredményezhet.
- Exótafák, mint pl. indiai alma színe nagyon érzékeny a fényhatásra, ezért javasolt színiegyenlítés pácolással vagy a lakk enyhe színezésével.
- Üveg lakkozására nem alkalmas.