

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

TERMÉKLEÍRÁS

Magasfényű, fényálló, polírozható 2K PUR lakk magas szárazanyag tartalommal. A fényvédő anyagok egy új generációja késlelteti a színváltozást, illetve a fa, valamint a világosabb, pasztellszínű páncok sárgulást.

Tulajdonságok	
Kémiai ellenálló képesség	
ÖNORM A 1605-15	Követelményszint: 1B1
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	Követelményszint 2C (≥ 150 U)
Égési tulajdonságok	
ÖNORM B 3800 nehezen éghető alapon	éghetőség B1 (nehezen éghető)
	füstképződés Q1 (gyenge füstképződés)
	cseppképződés TR 1 (nem csepeg)
Karcállóság	
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	Követelményszint 4D ($\geq 1,0$ N)

ALKALMAZÁS

Színes és színtelen bútorfelületek magadfényű befejező lakkrétege. A 100%-os fényállósága miatt különösen megfelel fehér és pasztellszínű felületekre. Színtelen felületeknél ajánlatos az alapozás a Henepur Grund 12610 alapozóval

(peroxiddal kezelt felületekhez nem alkalmas), színes felületek esetén pedig egy Henepur Isofüller és Henepur Proficolor rendszerhez jól használható.

Műszaki adatok	
kötőanyag:	akrilát-poliol
sűrűség:	0,98±0,02 20 C-on
szín:	színtelen
fényszám:	magasfény
szállítási viszkozitás:	100-120 mp DIN/4mm, 20°C-on DIN 53211

Felület előkészítése:

durvább pórusú fák csiszolás 120 - 150
 finomabb pórusú fák csiszolás 150 - 220

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásukon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Feldolgozás:

Feldolgozás:	+15 és 25°C között
Felhordás módja:	szórás(Airless, poharas pisztoly)
Mennyiség:	120-150 g/m ² rétegenként
Keverési arány:	2 rész Henepur SunBlocker hochglanz és 1 rész Henecat PUR Härter 451 edző
Fazékidő:	kb. 1 munkanap
Hígítás:	HENEVISK Verdünnung 670 (20-50 %)
Száradás:	porszáraz: kb. 30 perc fogható: 1 óra csiszolható, átlakkozható: másnap polírozható: legkorábban 3 nap múlva csomagolható: felhordási mennyiségtől függően, min. 3 nap múlva
Tisztítás:	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670

Tárolhatóság:	Lakk:	156 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén
	Edző:	104 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén. Figyelem: nedvességre érzékeny! A kibontott dobozokat jól vissza kell zárni és rövid időn belül felhasználni.
Csomagolás:	Lakk:	1 / 5 / 25 liter fémdoboz
	Edző:	0,5 és 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- A magasfényű felületek minősége jelentős mértékben az előkészítő munka minőségétől és a szórási technikától függ.
- Azokat a hibákat, melyek már az alapozásban benne vannak, pl. kis buborékok, túl durva csiszolópapír, a magasfényű lakk nem fogja elfedni, sőt inkább még jobban kiemeli
- Zártpórusú felületek esetén, különösen ha később polírozva is lesz, előnyös a lakkot két munkamenetben felhordani, közte kb. 15-30 perc zselésedési időt hagyva
- Polírozásnál ügyelni kell arra, hogy a hőmérséklet ne emelkedje túl magasra
- Feldolgozás előtt a lakkot alaposan fel kell keverni és az edzőt pedig alaposan el kell keverni
- A lakk –edző keveréket a felhasználás előtt 10-15 percig reagálni kell hagyni
- A közölt adatok a 20 °C és 50 % relatív páratartalmú normál klímára vonatkoznak és függenek a rétegvastagságtól. Magas légnedvesség és 10 °C alatti hőmérséklet esetén az értékek jelentősen megváltozhatnak.

07/01271/05.15/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból meg tudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.