

HENEPUR Super Step**TERMÉKISMERTETŐ**

Fényálló, akrilát-bázisú poliuretán lakk, elsősorban lépcsők lakkozására. Kifogástalan terület, jó terület, jó kopásállóság jellemzi. Csúszásgátló adalékanyagot tartalmaz. Tixotrop adalék alkalmazása a függőleges felületeken is jó állékonytságot biztosít. Speciális UV-szűrő adalékanyagai meggátolják a felület sárgulását. Egyéb fényvédő anyag hozzáadása nem javasolt.

TULAJDONSÁGOK	
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	
ÖNORM A 1605-15	Követelményszint 1B1
Kopásállóság	
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat	Követelményszint 2 C (≥ 150 U)
Karcolásállóság	
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat	Követelményszint 4 D ($\geq 1,0$ N)
Lángállóság	
ÖNORM B 3800	Gyúlékonysági osztály B1 (nehezen gyúlékony)
(nehezen gyúlékony alapfelület esetén)	Füstképződési osztály Q1 (enyhe füstképződés)
	Csöppképződési osztály TR 1 (nem ég csepegve)
Minimális követelmény fa padlózat	
ÖNORM C2354	Igénybevételi osztály C

ALKALMAZÁS

Elsősorban lépcsők lakkozására javasolt, de minden nagyobb igénybevételű felület lakkozására használható.

Hidrogénperoxiddal világosított felületekre is alkalmazható

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag	acrylat-poliol
Viszkózitás:	40" ± 5 DIN 4 mm/20°C
Színárnyalat:	színtelen
Sűrűség:	0,94 g/cm ³ $\pm 0,02$ / 20 °C
Fényességi fok:	G00 matt G20 selyemmatt G50 selyemfényű

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése	alapcsiszolás:	nagypórusú fa	P 120-180
		finom pórusú fa	P 150-220
	köztés csiszolás:		P 240-320

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Feldolgozás	feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C
Felhordás:	szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés
Mennyiség:	120-150g/m ² / réteg
Hígítás	Verdünnung 413(gyors) és Verdünnung 670(lassú)
Keverési arány:	10 rész HENEPUR Super Step 1 rész HENECAT Härter 451
Fazékidő:	2 munkanap;amennyiben a bekevert anyag következő nap kerül feldolgozásra,akkor 1:1-ben frissen edzett anyaggal kell keverni.A feldolgozási idő további növelése nem lehetséges
Száradás:	Csiszolható és újralakozható kb. 1 - 2 óra múlva, de a köztes csiszolás mindig közvetlenül a következő lakkréteg felvitele előtt történjen! Egy éjszakai köztes száradás javítja a következő lakkréteg töltőképességét!

Tárolhatóság:	Lakk: 156 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között Edző :104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 °C és +25 °C között Figyelem:nedvességre érzékeny ! A felbontott edényt gyorsan vissza kell zárni, az anyagot mielőbb felhasználni.
Kiszerezés	Lakk : 25 liter Edző : 2,5 liter

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az edzőt jól elkeverni.
- Feldolgozás előtt a lakkot alaposan fel kell keverni.
- A lakk- edző keveréket felhordás előtt 10-15 percg ajánlott előreagáltatni.
- A száradási és feldolgozási adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő értékek hibás lakkozáshoz vezethetnek.

08/01315/05.15/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkor Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.