

Jellemzők

Az átalakító a Mipa 2K-MS és HS festékeket lecseréli 1K akril festékekre. Az 1K-Akril-átalakító hozzáadása után nincs szükség edző hozzáadására. A konvertált festékek tökéletesen alkalmasak a spray dobozokba való töltésre.

Hozzáadott mennyiség: Alap festék + Mipa 1K akril-converter 2:1


Kiadósság: --

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

súly alapján lakk : edző

térfogat alapján lakk : edző

--

--

--



Edző

teljes festésnél

rész festésnél

--

--



Fazékidő


nincs fazékidő



Hígítás

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25



Fújási viszkozitás

Fújó pisztoly

Airmix/Airless

18 - 20 s 4 mm DIN

--

Felhordási javaslat

Felhordás

Edző

Fújás (bar)

Fúvóka (mm)

Spray

Hígítás

Fújó pisztoly(magas nyomású technika)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

2

25 - 30

HVLP (alacsony nyomású technika)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

2

25 - 30

HVLP / Dűzni nyomás


--

0,7

--

--

--



Átszellőztetés

3 - 5 min fújások közben

10 - 15 min nyitott száradásnál

Szárazréteg vastagság

40 - 50 µm

**Száradási idő****Tárgy hőmérséklet**

20 °C

porszáraz

15 min

fogható

1 h

szerelhető

6 - 8 h

csiszolható

--

átfesthető

--

Megjegyzések**Tárolás:**

eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig

VOC-szabályozás:

--

Feldolgozási feltételek:

+ 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

I/Feldolgozási utasítások:

--