

Termékleírás

A Mipa 1K-Glasprimer tapadásjavítóként szolgál üvegfelületeken, a Mipa 2K akril- és PUR fedőlakkokkal vagy a Mipa kétrétegű bázisfestékekkel történő átfestés előtt. A termék alkalmazásával általánosságban véve a legtöbb üvegfelületen megfelelő tapadószilárdság biztosítható. Nehezen bevonható üvegfelületek esetén, illetve ha az üvegbevonattal szemben különösen magasak az elvárt követelmények, ajánlott a Mipa PU 950-25 Glashärter alkalmazása a Mipa 2K fedőbevonatrendszerrel kombinálva. Ehhez a Mipa PU 950-25 Glashärter termékinformációit kell figyelembe venni. Alapvetően üvegbevonásakor minden esetben javasolt az alkalmasság előzetes vizsgálata a megadott próbálakkozással. A Mipa 1K-Glasprimer megváltoztatja az üvegfelület polaritását, ezáltal javítja a tapadást a későbbi lakkrétegek számára.

Alkalmazás tapadásjavítóként szórásos eljárással:

1. A Mipa 1K-Glasprimer anyagot vékony rétegben, szórópisztollyal kell felhordani az üvegfelületre. Az anyag felhordása nem történhet túl nedvesen és elegendő egy vékony, egyenletes szórási menet. Amennyiben mégis túlhordás alakulna ki egyes helyeken, a felesleges anyagot közvetlenül a felhordást követően tiszta kendővel el kell távolítani.
2. A Mipa 1K-Glasprimer anyagot legalább néhány percig hagyni kell hatni. Ügyelni kell arra, hogy ne maradjon látható nedves filmréteg és az átfestendő felület az átfestés előtt teljes felületén alaposan megszáradjon.
3. Az átfestést 24 órán belül el kell végezni.
4. Átfestés Mipa 2K akril- és PUR fedőlakkokkal, vagy Mipa kétrétegű bázisfestékekkel (BC / WBC) + Mipa 2K fedőlakkokkal (szokásos alkalmazás),
illetve a lehető legjobb tapadás biztosítása érdekében:
átfestés Mipa 2K akril- és PUR fedőlakkokkal, illetve kétrétegű lakkozás esetén Mipa 2K fedőlakkokkal a Mipa PU 950-25 termékinformációja szerint adagolt Mipa PU 950-25 Glashärter hozzáadásával.

Előkezelő anyagként történő alkalmazás:

1. A Mipa 1K-Glasprimer anyagot szivaccsal vagy kendővel kell felvinni az üvegfelületre.
2. Néhány percig hatni kell hagyni.
3. Ezután ismét át kell törölni a felületet Mipa 1K-Glasprimer anyaggal, majd hagyni kell megszáradni. A száradás után az átfestést 24 órán belül el kell végezni.
4. Átfestés Mipa 2K akril- és PUR fedőlakkokkal, vagy Mipa kétrétegű bázisfestékekkel (BC / WBC) + Mipa 2K fedőlakkokkal (szokásos alkalmazás),
illetve a legjobb tapadás biztosítása érdekében:
átfestés Mipa 2K akril- és PUR fedőlakkokkal, illetve kétrétegű lakkozás esetén Mipa 2K fedőlakkokkal a Mipa PU 950-25 termékinformációja szerint adagolt Mipa PU 950-25 Glashärter hozzáadásával.


Kiadósság: –

Feldolgozási tudnivalók



Szín

–



Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

–

–

–



Edző

teljes lakkozáshoz

részlakkozáshoz

–

–




Fazékidő

–

**Hígítás**

szórásra kész

**Szórási viszkozitás**

Szórópisztoly

Airmix / Airless

–

–

**Felhordás**

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1

–

**Szellőztetési idő**

–

Szárazréteg-vastagság

–

**Száradási idő**

Tárgyhőm.

Porszár

Érintésszáraz

Szerelhető

Csiszolható

Átvonható

–

–

–

–

–

–

Ismertetőjegyek**Tárolás:**

eredeti zárt kiszerelésben legalább 9 hónap

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/c” kategóriában 540 g/l
 Ez a termék kevesebb, mint 400 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók:

a Mipa 1KGlasprimer nedvességgel reagál, ezért az anyag kivétele után az edényt azonnal le kell zárni.

Kerülni kell a permetköd belélegzését.

Festés előtt egyértelműen meg kell határozni az üveg festhető oldalát (például megfelelő mérőeszközzel, hogy az üveg mely oldala volt önfüldőztetve), mivel az önfüldőztetett felület nem vonható át!