



Jellemzők

A Mipa 1K-Haftpromoter egy teljesen színtelen, univerzális tapadás-javító bevonat, különböző alapfelületekre. (pld. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK) Alkalmazható az ipar és autóipar különböző szegmenseiben. Kiváló tapadást biztosít a nehezen felületkezelhető anyagokon is, akár előcsiszolás nélkül. Felhasználható továbbá acélra, alumíniumra (polírozott vagy eloxált), horganyzott felületekre, rozsdamentes acélra (polírozott is!), színesfémekre (polírozott is!), krómozott felületekre, porlakkozott felületekre és KTL- bevonatokra. Az anyag használatával sok időt takaríthat meg a gyors száradás, átfesthetősége és az elhagyható végső csiszolás miatt. Átfesthető Mipa 1K- és 2K-fedőfestékekkel. A Mipa 1K-Haftpromoter színtelen és UV-stabil. Mipa-fedőlakkokkal is átfesthető.

Kiadósság: 8,0 - 10,0 m²/l

felhordási utasítások

	szín színtelen					
	keverési arány edző		súly alapján lakk : edző		térfogat alapján lakk : edző	
	--		--		--	
	edző teljes festésnél			rész festésnél		
	--			--		
	fazékidő --					
	hígítás használatra kész állapotban					
	fújási viszkozitás fújó pisztoly 12 - 15 s 4 mm DIN			Airmix/Airless --		
	felhordási javaslat felhordás	edző	nyomás (bar)	fúvóka (mm)	spray	hígítás
	fújó pisztoly (magas nyomású technika)	--	1.6 - 2	1.2 - 1.3	1	--
	átszellőztetés --					
	szárzréteg vastagság 3 - 5 µm					

**száradási idő**tárgy
hőmérséklet.

20 °C

porszáraz

fogható

szerelhető

csiszolható

átfesthető

--

--

--

--

10 min

megjegyzések**tárolás:**

Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.
A rendszer okozhat enyhe elszíneződést a tartályban. Ez egy tipikus termék tulajdonság ami nem jelent minőségi hibát.

VOC- szabályozás:

--

Feldolgozási feltételek:

+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások:

A felületnek tisztának, száraznak és zsírtól mentesnek kell lennie.

Átfesthetőség: 2 napon belül.

Műanyag festésnél: Festés előtt az egyes festendő részeket 60 percig 60 °C temperálni kell. Alaposan zsírtalanítsa a területet Mipa Kunststoffreiniger vagy Mipa Silikonentferner anyaggal. Alaposan csiszolja meg a felületet MP Softpad Super Fine csiszolóval. A végső tisztítást Mipa Kunststoffreiniger vagy Mipa Silikonentferner anyaggal végezze el. A részeket alaposan szárítsuk meg. Figyelem: a formaleválasztó szert teljesen el kell távolítani! Az előkezelés/tisztítás után nedvesítési tesztet ajánlunk vízzel, hogy meggyőződjünk a formaleválasztó anyag maradéktalan eltávolításáról. Ha a víz erőteljesen gördül le a felületről, a kezelést ismételjük meg!

Szintelen átlakkozásnál, oldószerre érzékeny műanyagnál, elsősorban PC-felületeknél, opálosodás és leválás is előfordulhat. Ez eredményezhet csökkent transzparenciát. Ezért a kritikus műanyag alapfelületeknél próbálakkozás ajánlott!