

Termékleírás

A Mipa 1K-Isolator egy gyorsan száradó speciális alapozó, amely hatékony védelmet nyújt az oldószerre érzékeny régi bevonatok (pl. termoplasztikus festékrétegek, alkidgyanta alapú bevonatok stb.) számára az oldószeres festékrendszerekkel történő átfestéskor fellépő felhúzóadás vagy átoldódás ellen.


Kiadósság: 8,5 - 14,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

okker sárga



Keverési arány

Edző

–

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes lakkozáshoz

–

részlakkozáshoz

–



Fazékidő

–



Hígítás

szórásra kész beállítás



Szórési viszkozitás

Szórópisztoly

20 - 25 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Szórópisztoly
(magas nyomású technika)

Edző

–

Nyomás (bar)

1,6 - 2

Fúvóka (mm)

1,4 - 1,6

Rétegszám

1 - 2

Hígítás (%)

–

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

1,6 - 2

1,4 - 1,6

1 - 2

–

HVLP /

szórónyomás


–

0,7

–

–

–



Szellőztetési idő

1 óra 20°C-nál az átlakkozásig

Száraréteg-vastagság

15 - 25 µm

Verzió szám: d 0822

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkorai tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

**Száradási idő****Tárgyhőm.**
20°C**Porszár**
–**Érintésszár**
–**Szerelhető**
–**Csiszolható**
–**Átvonható**
kb. 1 óra**Ismertetőjegyek****Tárolás:** eredeti zárt kiszerelésben legalább 2 év**VOC-szabályozás:** EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l
Ez a termék legfeljebb 693 g/l tartalmú.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Egyéb tudnivalók:** A régi bevonatot alaposan meg kell tisztítani és zsírtalanítani Mipa Silikonentferner alkalmazásával, az esetlegesen meglévő viasz- vagy polírrétegeket teljesen el kell távolítani.

A festeni kívánt felületet alaposan elő kell készíteni nedves csiszolással P400 / P500-as csiszolópapírral, majd ismét zsírtalanítás Mipa Silikonentferner használatával.

A Mipa 1K-Isolator-t 1-2 egyenletes, fedő rétegben kell felhordani.

Kb. 1 óra köztes száradás után (20°C-on) a felület átfesthető Mipa 1K- vagy 2K-alapozóval / fedőlakkal „nedves a nedvesre” eljárásban.

A szórópisztoly tisztításához Mipa WBS-Pistolenreiniger ajánlott