

jellemzői


A Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 csúcsmínőségű PUR lakkozás, amely gyors és hatékony (Express technológia), amely általában nem igényel kabinos szárítást. A Mipa 2K-HS-Express Klarlack CX3 különleges kialakításának köszönhetően már nagyon gyorsan szobahőmérsékleten (20 ° C) keményedik, kb. 60 perc elegendő. Ezért jelentősen megtakarítható a fűtéssel kapcsolatos költségek. Ugyanakkor a ciklusidő csökkent mivel a festési folyamatot nem szakítja meg fűtési időközökkel. Szükség esetén kabin szárítás is lehetséges. Polírozhatóság kb. 15 perc 60 ° C-on, plusz hűtési idő. A Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 különösen alkalmas a részleges fényezésre (1-2 karosszériaelem) és Spot javításra. Készen áll a használatra az edző hozzáadása után. Ez a termék kiválóan ellenáll minden környezeti és éghajlati viszonyoknak és sárgulásnak és tartós fényvisszatartást, valamint kiváló karcállóságot biztosít.

kiadósság: 9,0 - 10,0 m²/l

Felhordási utasítások



szín
színtelen



keverési arány

edző
Mipa 2K-HX-Härter HX 25

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

1:1



edző
teljes festésnél

rész festésnél




fazékidő

30 perc Mipa 2K-HX-Härter HX 25 hozzáadásával 20 °C-on



hígítás

szórásra készen áll edző hozzáadása után



szórási viszkozitás


felső tartályos pisztoly
17 - 20 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

felhordási javaslat

felhordás	edző	nyomás (bar)	fúvóka (mm)	spray	hígítás
felső tartályps pisztoly (magas nyomású technika)	--	2 - 2,5	1,0-1,2	2	--
HVLP (alacsony nyomású technika)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	2	--
HVLP / szóró nyomás	--	0,7	--	--	--



átszellőzés

5-7 min szórások között

10-15 min kabin szárítás előtt

szárzrétegvastagság

40 - 50 µm



száradási idő

Tárgy hőmérséklet.	porszáraz	fogható	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	10-15 perc	30 – 45 perc	1 óra	--	--
60 °C	--	15 perc	15 perc	--	--
IR-száradás rövidhullám	--	8 perc	--	--	--
IR-száradás középhullám	--	10 - 15 perc	--	--	--

Megjegyzés

Tárolás:	Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.
VOC-szabályozás:	EU határérték a termékkategóriára B/e 420 g/l A termék maximum tartalmazza 420 g/l
Feldolgozási feltételek:	+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.
Feldolgozási utasítások:	Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fazékidő és a kikeményedés függ a levegő páratartalmától.

A maszkolószalagokat, amelyeket a lakk átfedett, azonnal fel kell venni az eljárás után. Másképp, a friss festéket lehúzza a maszkolószalaggal.

Az optimális tapadás biztosítása érdekében a bázis-lakkot 2 órán belül lakkozni kell. Ha nem lehetséges az időt betartani, akkor a bázis-lakkot be kell edzeni! A hozzáadott mennyiségek a következők:

Mipa BC + 10 % (10:1) Mipa 2K-MS-Härter MS 10 vagy 2K-HS-Härter HS 10

Mipa WBC + 5 % (20:1) Mipa WBC-Härter

Ez a termék jellegzetes, szem- és bőrirritációt okozhat. Védőeszközöket viselni ajánlott!

A műanyag részek bevonásához a Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3-hoz 15% Mipa 2K-Elastic-et adunk. Ebben az esetben a szárítási idő lehet kissé hosszabb.