

jellemzői

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4 egy kiváló minőségű akril szintelen lakk a gyors és hatékony javításokhoz (Express-technológia), mely extrém gyors száradást biztosít mind levegőn, mind kabin szárítási eljárásoknál is. Ennek köszönhetően nagy megtakarítás érhető el a kabin kihasználtság, energia felhasználás tekintetében, illetve a munkaóra tekintetében. Ez jelentősen csökkenti a költségeket és növeli a teljesítményt. További előnyöket kínál a polírozási munkáknál a Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4:


Szárítás 10 percen keresztül 60 °C -nál vagy 20 percig 40 °C-nál a festett részt visszahűlés után rögtön lehet polírozni. Szobahőmérsékletnél a száradás után 1 órával lehet polírozni.

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4 alkalmazható személyautók rész festésénél is. A Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 hozzáadása után felhasználásra kész állapotban van. Kiválóan ellenáll a környezeti- és éghajlati hatásoknak, sárgulás mentes és kiváló fénytartóssággal rendelkezik.

kiadósság: 9,0 - 10,0 m²/l

Felhordási utasítások

szín
színtelen

**keverési arány**

edző

súly alapján lakk : edző

térfogat alapján lakk : edző

Mipa 2K CX4 - Express-Härter HX4

--

2:1

Mipa 2K CX4- Mipa Härter HS25

--

2:1

**edző**

teljes festésnél

rész festésnél

HS25 Härter

HX4 Härter


**fazékidő**

45 perc Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 20 ° C-on

60 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 25 20 ° C-on

**hígítás**

--

**szórási viszkozitás**

szórásra készen edző hozzáadása után

felső tartályos pisztoly


17 - 20 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

felhordási javaslat

felhordás	edző	nyomás (bar)	fúvóka (mm)	spray	hígítás
felső tartályps pisztoly (magas nyomású technika)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5 - 2	--
HVLP (alacsony nyomású technika)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1,5 - 2	--
HVLP / szóró nyomás	--	0,7	--	1,5 - 2	--



átszellőzés

3 - 5 min szórások között

5 - 10 min kabin szárítás előtt

szárazrétegvastagság

40 - 60 µm



száradási idő

Tárgy hőmérséklet.	porszár	fogható	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	15 - 20 min	35 - 45 min	2 h	--	--
60 °C	--	10 min	--	--	--
IR-száradás rövidhullám	--	8 min	--	--	--
IR-száradás középhullám	--	10 - 15 min	--	--	--

Megjegyzés

Tárolás:	Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.
VOC-szabályozás:	EU határérték a termékkategóriára B/e 840 g/l A termék maximum tartalmazza 420 g/l
Feldolgozási feltételek:	+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.
Feldolgozási utasítások:	Az optimális tapadás biztosítása érdekében a bázis-lakkot 2 órán belül lakkozni kell. Ha nem lehetséges az időt tartani, akkor a bázis-lakkot be kell edzeni! A hozzáadott mennyiségek a következők: Mipa BC + 10 % (10:1) Mipa 2K-MS-Härter MS 10 vagy 2K-HS-Härter HS 10 Mipa WBC + 5 % (20:1) Mipa WBC-Härter