


Jellemzői

A Mipa 2K-HS CC 8 egy VOC-kompatibilis, nagy szilárdságú akril lakk a személygépkocsik teljes és részleges festéséhez ajánlott. Különösen ragyogó és átlátszó. A Mipa 2K-HS-Clearcoat CC 8 mindenekelőtt kabinárítással javasolt az optimális térhálósodás érdekében. Nagy ellenállóképességű, minden időjárási viszonyban, valamint ellenáll vegyi és mechanikai hatásoknak is. Szintén védő lakkként használható neon árnyalatokhoz. Egyszerű és biztonságos feldolgozás minden éghajlati viszonyban.

kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l

Felhordási utasítások**szín**

színtelen

**keverési arány****edző**

Mipa 2K-HS-Härter

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

2 : 1

**edző****teljes festésnél**

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

rész festésnél

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

--

**fazékidő**

1 h Mipa 2K-HS-Härter HS 10, 20 °C-on

2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 25, 20 °C-on


2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 35, 20 °C-on

**hígítás**

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40

**szórási viszkozitás****felső tartályos pisztoly**


19 - 22 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

felhordási javaslat

felhordás	edző	nyomás (bar)	fúvóka (mm)	spray	hígítás
felső tartályos pisztoly (magas nyomású technika)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5
HVLP (alacsony nyomású technika)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5
HVLP / szóró nyomás	--	0,7	--	--	--

**átszellőztetés**

1 - 3 min szórások között

10 - 15 min kamrában szárítás előtt

szárazrétegvastagság

50 - 60 µm

**száradási idő**

tárgy hőmérséklet	porszáraz	tapintható	szerezhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	25 - 35 min	12 óra	24 óra	--	--
60 °C	--	30 perc	2 óra	--	--
IR-száradás rövidhullám	--	8 perc	--	--	--
IR-száradás középhullám	--	10 - 15 perc	--	--	--

megjegyzések**Tárolás:** Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.**VOC- szabályozás:** EU határérték a termékkategóriára B/d 420 g/l
A termék maximum tartalmazza: 420 g/l**Feldolgozási feltételek:** + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről**Feldolgozási utasítások:** Optimális alkalmazás: ½ szóró réteg vékony, zárt, majd 1 Teljes réteg. Az optimális kikeményedés érdekében A kabin szárítása javasolt. Szobahőmérséklet szárításnál, javasoljuk a Mipa 2K HS Hardener HS 10 használatát. A mattításhoz lásd a "Mipa 2K-HS Clearcoat matt" termékinformációkat.