

Jellemzői

A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egy VOC-nak megfelelő magas szárazanyagtartalmú akril szintelen lakk teljes és rész lakkozásokhoz személyautókhoz és haszongépjárművekhez. Különösen csillogó fényű és optimális területét biztosít oldószeres és vízbázisú bázislakkokon. A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egyaránt gyors száradást biztosít, mind szobahőmérsékleten, mind kabin-körülmények között. További előnye a lassú viszkozitás-emelkedés az edző hozzáadása után.

A hagyományos gyorsan száradó lakkok az edző hozzáadása után hamar sűrűsödnek és ez hibás felhordáshoz vezetnek, ezért a Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egy állandó szórási viszkozitást biztosít az első órában az edző hozzáadása után. (Mipa 2K-HS-Härter HS 25 és HS 35).


Ennek köszönhetően a hosszú lakkozási munka probléma mentesen megoldható. Ennek eredménye a biztonságos alkalmazás és a rizikó csökkenése.

A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 forszírozott szárítás után azonnal polírozható és minden időjárési viszonyt ellenáll úgy mint a kémiai és mechanikai terhelésnek egyaránt. Alkalmazható átvonó lakként a neon színeknél is (fluoreszkáló színek). Egyszerű és biztonságos feldolgozás minden klimatikus körülmények között.

kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l

Felhordási utasítások**szín**

színtelen

**keverési arány****edző**

Mipa 2K-HS-Härter

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

2 : 1

**edző****teljes festésnél**

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

rész festésnél

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

--

**fazékidő**

1 h Mipa 2K-HS-Härter HS 10

2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 25


2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 35

**hígítás**

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40


**szórási viszkozitás****felső tartályos pisztoly**

19 - 22 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--

felhordási javaslat						
felhordás	edző	nyomás (bar)	fúvóka (mm)	spray	hígítás	
felső tartályos pisztoly (magas nyomású technika)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5 - 2	0 - 5	
HVLP (alacsony nyomású technika)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1,5 - 2	0 - 5	
HVLP / szóró nyomás	--	0,7	--	--	--	

**átszellőztetés**

1 - 3 min szórások között

10 - 15 min kamrában szárítás előtt

szárazrétegvastagság

50 - 60 µm

**száradási idő**

tárgy hőmérséklet	porszáraz	tapintható	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	25 - 35 min	1 - 1,5 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	2 h	--	--
IR-száradás rövidhullám	--	8 min	--	--	--
IR-száradás középhullám	--	10 - 15 min	--	--	--

megjegyzések

Tárolás:	Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.
VOC- szabályozás:	EU határérték a termékkategóriára B/d 420 g/l A termék maximum tartalmazza: 420 g/l
Feldolgozási feltételek:	+ 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről
Feldolgozási utasítások:	--