

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12 egy VOC-kompatibilis, magas szárazanyag-tartalmú akril szintelen lakk személygépkocsik és haszongépjárművek teljes és részleges fényezéséhez. Különösen ragyogó felületet és optimális területbiztosítást oldószeres és vízalapú bázisfestékeken. Speciális formulájának köszönhetően egészében tekintve jobb folyamat-megbízhatóságot garantál a hagyományos HS szintelen bevonatokhoz képest.

Egyrészt közvetlen a felhordást követően egyenletes szórás kép jön létre, ezáltal hatékonyan minimalizálódik a túl heges/karcos struktúra vagy megfolyás-képződések miatti rossz festés kockázata vastag rétegben.

Másrészt a Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12 nem hajlamos hólyagosodásra. Emiatt a vízszintes felületek, mint például tetők, motorháztetők, stb. bevonása még sűrű szórás módnál is problémamentes. Ez az előny magas feldolgozási hőmérsékleten is érvényesül, mivel itt fokozott hólyagosodási és fényvesztési hajlamra kell számítani.

A Mipa 2K-HS Klarlack CC 12 forszírozott szárítást követően közvetlenül optimálisan polírozható és rendkívül ellenálló minden időjárási hatással, valamint kémiai és mechanikai terheléssel szemben. Neon színek (nappali fluoreszkáló színek) védőbevonataként is alkalmas. Kiváló száradási tulajdonságú. Használatra kész hígítás nélkül vagy szükség esetén kis mennyiségű hígító hozzáadásával.


Kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Mipa 2K-HS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1



Edző

teljes fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

részleges fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

–



Fazékidő

1 óra Mipa 2K-HS-Härter HS 10 edzővel 20°C-nál

2,5 óra Mipa 2K-HS-Härter HS 25 edzővel 20°C-nál

2,5 óra Mipa 2K-HS-Härter HS 35 edzővel 20°C-nál




Hígítás

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

19 - 22 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–

**Felhordás****Felhordási mód****Edző****Nyomás (bar)****Fúvóka (mm)****Rétegszám****Hígítás (%)**

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

0 - 5

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5

0 - 5

HVLP /

szórónyomás


–

0,7

–

–

–

**Szellőztetési idő**

1 - 3 perc a szórások között

10 - 15 perc forsírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

50 - 60 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.****Porszáraz****Érintésszáraz****Szerelhető****Csiszolható****Átvonható**

20°C

45-55 perc

12 óra

24 óra

–

–

60°C

–

30 perc

2 óra

–

–

rövidhullámú

infravörös

szárítás

–

8 perc

–

–

–

középhullámú

infravörös

szárítás

–

10-15 perc

–

–

–

Ismertetőjegyek**Tárolás:**

eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/d” kategóriában 420 g/l

Ez a termék legfeljebb 420 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Feldolgozási tudnivalók:** optimális felhordás: ½ szórásmenet vékony, zárt felvitele, majd 1 terület szórással készre lakkozás.