

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix egy tixotróp, VOC-kompatibilis, magas szárazanyag-tartalmú (HS) akril szintelen lakk személy- és haszongépjárművek teljes és részleges festésére. Vastag rétegű alkalmazásnál különösen magas stabilitású és közömbös a kiforrási hajlammal szemben. Csillogó fényű felületet és optimális területét biztosít oldószeres és vizes bázislakkokon. Speciális formulájának köszönhetően egészében tekintve jobb folyamat-megbízhatóságot garantál a hagyományos HS szintelen bevonatokhoz képest.

Egyrészt nagyon nagy stabilitás biztosított még magas feldolgozási hőmérsékleten is, ami hatékonyan minimalizálja a felület átfestése során a megfolyás-képződések miatti hibás lakkozás kockázatát.

Másrészt a Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix nem hajlamos hólyagosodásra, emiatt a vízszintes felületek, mint például tetők, motorháztetők, stb. bevonása még sűrű szórásmodnál is problémamentes. Ez az előny magas feldolgozási hőmérsékleten is érvényesül, mivel itt fokozott hólyagosodási és fényvesztési hajlamra kell számítani.

A MIPA 2K-HS Klarlack CC 14 Thix forszírozott szárítást követően közvetlenül optimálisan polírozható és rendkívül ellenálló minden időjárási hatással, valamint kémiai és mechanikai terheléssel szemben. Edző hozzáadása után felhasználásra kész.


Kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Mipa 2K-HS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1



Edző

teljes fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

részleges fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

–



Fazékidő

50 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 10 edzővel 20°C-nál

70-90 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 25 edzővel 20°C-nál

70-90 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 35 edzővel 20°C-nál




Hígítás

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

20 - 24 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–

**Felhordás****Felhordási mód****Edző****Nyomás (bar)****Fúvóka (mm)****Rétegszám****Hígítás (%)**

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

0-5

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5

0-5

HVLP /

szórónyomás


–

0,7

–

–

–

**Szellőztetési idő**

1 - 3 perc a szórások között

10 - 15 perc forsírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

50 - 60 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.****Porszáraz****Érintésszáraz****Szerelhető****Csiszolható****Átvonható**

20°C

15-25 perc

6-7 óra

24 óra

–

–

60°C

–

30 perc

2 óra

–

–

rövidhullámú

infravörös

szárítás

–

8 perc

–

–

–

középhullámú

infravörös

szárítás

–

10-15 perc

–

–

–

Ismertetőjegyek**Tárolás:**

eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/d” kategóriában 420 g/l

Ez a termék legfeljebb 420 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Egyéb tudnivalók:**

optimális felhordás: ½ szórásmenet vékony, zárt felvitele, majd 1 terület szórással készre lakkozás.